



elletipi s.r.l.

Via Modena, 107 / 109 - 44100 FERRARA
Tel. (0532) 56.771 - Telefax (0532) 56.119
Partita IVA e Codice Fiscale n. 00174600387
e-mail: elletipi@sestantenet.it



COMMITTENTE: Chimiver
INDIRIZZO: via Bergamo, 1401 - Pontida (BG)

CAMPIONE: "PRYMER EPOX WETT"

n° Pratica **980**
PROT.N. LAB/806/98 rev.0 del **18/11/98**

**DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA PRESSIONE
IDROSTATICA INVERSA - UNI 8298 parte 8**

Campione	prova n.	Durata prova (ore)	Pressione (kPa)	Alterazioni
"PRYMER EPOX WETT"	1	72	50	nessuna
"PRYMER EPOX WETT"	2	72	100	nessuna
"PRYMER EPOX WETT"	3	72	250	nessuna
"PRYMER EPOX WETT"	4	24	700	nessuna

Al termine di ciascun ciclo di prova non si è verificato alcun passaggio di acqua.

NOTE:

Provini confezionati in laboratorio secondo scheda tecnica.
Rapporto della miscela A:B:C = 3,1:1,9:5 in peso. Consumo: 1000 g/m²
I campioni sono stati sottoposti per 72 ore consecutive alla pressione di 50-100 e 250 kPa applicata sulla superficie opposta a quella rivestita sulla base di quanto previsto dalla norma UNI 8298 parte 8

Il Direttore del laboratorio
Ing. Claudio Bratti

Il tecnico di laboratorio
p.i. Paolo Bet

ELLETIPI S.r.l.
LABORATORIO PROVE MATERIALI
Aut. Min. ai sensi della legge n° 1086/71
Decreto n° 25065 del 30/07/84