ECØ V

UNI EN 13442:2023

PAVIMENTAZIONI DI LEGNO E RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI DI PARETI CONELEMENTI DISCONTINUI DI LEGNO

DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

La norma specifica un metodo di prova per determinare la resistenza della superficie di elementi di pavimentazioni di legno e rivestimenti interni ed esterni di pareti con elementi discontinui di legno, a una lista predeterminata di agenti chimici con i quali la superficie può essere esposta durante il periodo di esercizio.

AGENTE	TEMPISTICHE "PROCEDIMENTO A"	RISULTATI
ACIDO ACETICO AL 4,4%	24 +/- 1 h	3
ACETONE GRADI DI PUREZZA 99,5%	120 +/- 10 s	5
SOLUZIONE AMMONIACA AL 10%	2 min	3
SOLUZIONE DI PULIZIA	24 +/- 1 h	4
CAFFE'	24 +/- 1 h	2
ACQUA DISTILLATA	24 +/- 1 h	5
ETANOLO 48% IN ACQUA	24 +/- 1 h	3
OLIO DI PARAFFINA	24 +/- 1 h	5
VINO ROSSO	24 +/- 1 h	4

Chimiver® "Your floors partner"

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 50001