

CHIM-CONTACT

Primer all'acqua promotore di adesione per intonaci e rasature



Descrizione

CHIM-CONTACT è un primer all'acqua a base di resine acriliche ed inerti silicei per migliorare l'adesione di intonaci e rasature su sottofondi non assorbenti o molto lisci garantendo una superficie di aggancio ruvida.

Caratteristiche

| | |
|---------------------------------|---|
| Rapporto di catalisi | monocomponente |
| Colore | giallo |
| Temperatura di applicazione | +10°C ÷ +25°C |
| Applicazione | rullo in microfibra 8 mm / pennello |
| Tempo min di attesa per la posa | 4 h (ad essiccazione avvenuta) ⁽¹⁾ |
| Tempo max di attesa per la posa | non oltre 3 giorni ⁽¹⁾ |
| Resa | 200-400 g/m ² in funzione del sottofondo e dell'impiego. |
| Eventuale diluizione | 2 parti CHIM-CONTACT : 1 parte acqua |
| Confezioni | 5 Kg - 20 Kg |
| Stabilità al magazzinaggio | 1 anno ⁽²⁾ |
| Pulizia attrezzi | DILUENTE DNH 40 (a prodotto fresco) |

- 1 a 20°C e 65% di U.R.
- 2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Agitare la tanica prima dell'uso per ottenere la viscosità migliore durante la stesura. CHIM-CONTACT è un prodotto, previa diluizione al 50% con acqua, di facile applicazione sia a rullo che a pennello.

Campi d'applicazione:

In generale il supporto deve essere pulito da polvere, oli e grassi, non devono essere presenti parti danneggiate ed inconsistenti o non perfettamente ancorate (ad esempio residui di cemento, calce, vernici, adesivi), queste ultime vanno totalmente asportate; i sottofondi in anidrite devono essere carteggiati.

In particolare i trattamenti della superficie di alcuni tipi di materiali, quali le cere per i resilienti, le marmette, il parquet, i disarmanti del calcestruzzo e gli oli della lamiera, devono essere completamente rimossi.

E' fondamentale assicurarsi che non vi sia una risalita di umidità dal sottofondo.

CHIM-CONTACT deve essere applicato, diluito con il 50% di acqua, utilizzando preferibilmente un rullo, la colorazione omogenea permette di valutare la completa e regolare applicazione del prodotto. Dopo la completa essiccazione (che dipenderà dalle condizioni ambientali e dall'assorbimento del prodotto) è possibile procedere alla stesura dell'intonaco o della lisciatura.

Superato il tempo massimo di 3 giorni è indispensabile riapplicare un'altra mano di CHIM-CONTACT direttamente su quella esistente.

Note: non utilizzare su sottofondi ad elevata flessibilità ed a rischio di forti movimenti dimensionali, su sottofondi bagnati o soggetti a risalita di umidità.

Il supporto poroso deve essere perfettamente asciutto in quanto stagionato correttamente, ma anche privo di umidità proveniente da bagnature successive accidentali. In caso di dubbio effettuare una misurazione dell'umidità residua con igrometro al carburo.

Accelerare i tempi di sovrapposizione dei livellanti su fondi non assorbenti trattati con CHIM-CONTACT comporta la trasformazione del film del promotore applicato in una superficie antiaderente.

Durante l'applicazione rimescolare di tanto in tanto il prodotto per mantenerlo omogeneo.

Avvertenze

Teme il gelo. Usare solo su pavimenti interni.

Elementi dell'etichetta

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. Contiene Mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3: 1), 1,2-Benzisothiazol-3 (2 H) -one. Può provocare una reazione allergica.

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_CHIM-CONTACT.pdf