

DILUENTE DR 22

Diluente ritardante per prodotti poliuretanic



Descrizione

DILUENTE DR 22 è una miscela di solventi a lenta evaporazione per la diluizione di vernici poliuretaniche a solvente mono o bicomponenti.

Caratteristiche

Aspetto	liquido incolore
Peso specifico	0,96 kg/L
Confezioni	5-12,5-25 lt
Stabilità al magazzinaggio	1 anno (1)

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Tutte le vernici a solvente Chimiver, sia mono sia bicomponenti, sono pronte all'uso.

Tuttavia in situazioni particolari, quali condizioni ambientali avverse, grandi superfici da verniciare, legni poco assorbenti, è possibile aggiungere il diluente ritardante DILUENTE DR22 in quantità comprese tra il 5-10%. Diluizioni superiori alle quantità indicate potrebbero compromettere l'aspetto finale della verniciatura.

Elementi dell'etichetta

- Liquido e vapori infiammabili.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.· Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. Non fumare.· Tenere il recipiente ben chiuso.· Indossare guanti, indumenti protettivi ; proteggere gli occhi, il viso.· Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta idonei.



Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_DILUENTE_DR_22.pdf

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.