

DUROLACK MC 50 EXTRA ALIFATICA

Finitura bicomponente poliuretana alifatica per interno/esterno per pavimenti in resina, cemento e microcemento



Descrizione

Finitura bicomponente poliuretana alifatica con durezza superficiale molto elevata e con elasticità superiore, formulata con resine non ingiallenti e additivata con assorbitori di raggi UV ed anti-cracking per migliorare ulteriormente la resistenza all'ingiallimento ed alle intemperie. **Impieghi:** Finitura per interno ed esterno su manufatti cementizi e lapidei, verniciature di pavimentazioni industriali sottoposte a forti sollecitazioni meccaniche, rivestimenti in resina epossidica, rivestimenti in epossicemento, resine poliuretatiche su pavimenti e pareti, cemento e microcemento ad elevata/ridotta porosità.

Caratteristiche

Rapporto di catalisi	2/1
Colore	trasparente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	ruolo 4-6 mm
Eventuale diluizione	DILUENTE DMC 50
Resistenze chimico/fisiche	eccellenti
Carteggiabilità	24 h
Sovravverniciabilità senza carteggiatura	dopo le 24 h e non oltre le 36 h
Resa	circa 150 g/m ²
Pot-Life	3/4 h ⁽¹⁾
Brillantezza/Opacità	OP: < 10 gloss; LD: 90 gloss ⁽²⁾
Stabilità al magazzinaggio	6 mesi ⁽³⁾
Confezioni	15 kg (10+5) - 7,5 kg (5+2,5)
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNE

1 a 20°C e 65% di U.R.
2 su film umido da 90 micron indurito a 20°C e 65% U.R. per 7 gg.
3 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

La superficie di posa deve essere perfettamente indurita, strutturalmente sana, asciutta, pulita ed esente da grassi e cere. In caso di pavimenti vecchi o precedentemente trattati, lavare accuratamente la superficie con VELUREX DEWACHS (vedi relativa scheda tecnica).

In presenza di sottofondi sani catalizzare DUROLACK MC 50 EXTRA ALIFATICA in rapporto 2/1 e mescolare fino alla completa omogeneizzazione, quindi lasciar riposare per 10 minuti. Eventuali diluizioni del prodotto catalizzato (fino ad un massimo del 20%) devono essere effettuate con DILUENTE DMC 50.

Procedere con l'applicazione di DUROLACK MC 50 EXTRA ALIFATICA puro o eventualmente diluito seguendo la quantità sopra riportata utilizzando un rullo da 6 mm.

E' possibile dopo 24 ore dall'applicazione (previa carteggiatura con carta abrasiva o grana 220) applicare la seconda mano di DUROLACK MC 50 EXTRA ALIFATICA.

In presenza di sottofondi porosi o spolveranti procedere, prima dell'applicazione della vernice, alla stesura di una mano di DUROLACK MC 50 EXTRA ALIFATICA diluita al 10-20% con DILUENTE DMC 50.

Evitare l'applicazione nelle ore più calde della giornata, quando le condizioni meteo non sono favorevoli e su sottofondi con umidità di risalita costante.

La manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei pavimenti trattati con DUROLACK MC 50 EXTRA ALIFATICA deve essere fatta con i prodotti della linea VELUREX (vedi relative schede tecniche).

