

# ECOWOOD 2K

**Vernice all'acqua bicomponente poliuretanic ad effetto naturale antiriflesso per pavimenti in legno**



## Descrizione

ECOWOOD 2K è una Vernice all'acqua bicomponente poliuretanic ad effetto naturale. L'impiego di speciali resine conferisce al pavimento un effetto estremamente opaco, antiriflesso e naturale. Grazie alla sua particolare formulazione ECOWOOD 2K è idonea alla verniciatura di essenze chiare e scure. ECOWOOD 2K è caratterizzata da un'elevata resistenza al pedonamento e all'usura.

## Caratteristiche

Rapporto di catalisi	10/1
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	rullo in microfibra 8 mm / pennello
Eventuale diluizione	DILUENTE DR H2O
Resa	80 - 100 g/m <sup>2</sup>
Fuori polvere	30' <sup>(1)</sup>
Fuori impronta	2 h <sup>(1)</sup>
Pot-Life	2 h <sup>(1)</sup>
Carteggiabilità	16 h <sup>(1)</sup>
Sovraverniciabilità senza carteggiatura	4 - 12 h <sup>(1)</sup>
Brillantezza/Opacità	3-5 gloss <sup>(2)</sup>
Resistenze chimico/fisiche	eccellenti
Copertura	buona
Ossidazione del legno	assente
Resistenza allo slittamento/derapaggio UNI EN 13036-4	PATTINO 96: 53
Stabilità al magazzinaggio	1 anno <sup>(3)</sup>
Confezioni	5,5 L (5+0,5) - 1,1 L (1+0,1)
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNH 40 (a prodotto fresco)

- 1 a 20°C e 65% di U.R.
- 2 su film umido da 90 micron indurito a 20°C e 65% U.R. per 7 gg.
- 3 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

## Modalità d'uso

ECOWOOD 2K catalizzata nel rapporto indicato, miscelata in modo omogeneo e diluita con il 10% con acqua, va applicata sul pavimento in legno preventivamente stuccato, carteggiato e accuratamente aspirato. Dopo 12-24 ore, previa carteggiatura con carta grana abrasiva 220/320, è possibile procedere all'applicazione della seconda mano, anche questa diluita con il 10% con acqua dopo la catalisi.

Per ottenere a pieno l'effetto naturale si consiglia di non utilizzare fondi e di limitarsi a due mani di prodotto.

La manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei pavimenti trattati con ECOWOOD 2K deve essere fatta con i prodotti della linea VELUREX (vedi relative schede tecniche).

## Nota:

Su legni esotici ricchi di sostanze oleose, grasse e concrezioni resinose consigliamo, prima del trattamento con ECOWOOD 2K, almeno una mano di isolante bicomponente PRYMER WR 5180 o CHIM TABU PRYMER (vedi relative schede tecniche); è sempre consigliata una prova preliminare.

## Elementi dell'etichetta

Comp.A

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. Contiene Mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3: 1) May produce an allergic reaction.. Può provocare una reazione allergica.

Comp.B

Nocivo se inalato. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare una reazione allergica cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.  
Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. Indossare guanti, indumenti protettivi; proteggere gli occhi, il viso. In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.  
Contiene: HYDROPHILIC ALIPHATIC POLYISOCYANATE;



## Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



[http://www.chimiver.com/tds/IT\\_ECOWOOD\\_2K.pdf](http://www.chimiver.com/tds/IT_ECOWOOD_2K.pdf)