

LIOS HARD WAX BIOIL

Miscela olio-cerosa ad alta resistenza per legno



Descrizione

LIOS HARD WAX BIOIL è un prodotto contenente oli vegetali, sintetici e cera d'api, che conferisce al legno un aspetto naturale ed uniforme donando eccellenti caratteristiche d'idrorepellenza, durezza e morbidezza al tatto. LIOS HARD WAX BIOIL, grazie alla sua alta copertura ed al suo ottimo potere penetrante viene consigliato per tutti i manufatti. LIOS HARD WAX BIOIL soddisfa le normative EN 71-3 (adatto per i giocattoli: il contatto con il film indurito è sicuro per persone e animali), DIN 53160 (resistenza a saliva e sudore) e EN 13342 (resistenza agli agenti chimici, detersivi, caffè)

Caratteristiche

Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	straccio, pennello, monospazzola, rullo mohair 4mm, industriale: rullo in gomma 18/30 shore
Eventuale diluizione	DILUENTE DRV 1 o trementina
Resa	1L / 30-35 m ² (monospazzola); 60-80 g/m ² (rullo mohair 4mm); In funzione del tipo di impianto (spalmatrice)
Fuori polvere	3 h ⁽¹⁾
Fuori impronta	6 h ⁽¹⁾
Carteggiabilità	24 h ⁽¹⁾
Brillantezza/Opacità	GL 05 - GL 20 ⁽²⁾
Essiccazione totale	10 giorni
Stabilità al magazzino	1 anno ⁽³⁾
Confezioni	1 L - 5 L
Pulizia attrezzi	DILUENTE DRV 1

1 a 20°C e 65% di U.R.
2 su film umido da 90 micron indurito a 20°C e 65% U.R. per 7 gg.
3 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Applicazione a rullo:

Levigare e stuccare il pavimento in legno carteggiando con carta abrasiva grana 100/120, successivamente passare feltro high pro per ottenere una superficie in grado di assorbire in modo uniforme l'olio.

Agitare il prodotto prima dell'uso e applicare una mano tirata a rullo 4mm / pennello di LIOS HARD WAX BIOIL seguendo la vena del legno. Trascorse 16/24 ore (in funzione della temperatura e umidità ambientale), eseguire una leggera carteggiatura con scotch brite o pad viola dopodiché applicare la seconda mano di prodotto seguendo le stesse modalità della prima.

Applicazione a monospazzola:

Agitare il prodotto prima dell'uso e stendere uniformemente LIOS HARD WAX BIOIL con monospazzola munita di pad bianco lavorando il prodotto così da favorirne la penetrazione. Utilizzare lo straccio o la spugna per applicazioni negli ambienti di piccole

dimensioni. Trascorse 16/24 ore (in funzione della temperatura e umidità ambientale), eseguire una leggera carteggiatura con scotch brite o pad viola dopodiché applicare la seconda mano di prodotto seguendo le stesse modalità della prima.

Applicazione industriale:

Agitare il prodotto prima dell'uso e applicare una prima mano di LIOS HARD WAX BIOIL con rullo in gomma durezza 18/30 shore, seguita da un passaggio con pad bianco per uniformare e favorire la penetrazione del prodotto. Trascorse 6-16 h, applicare la seconda mano sempre con rullo in gomma durezza 18/30 shore; in questo caso non si rende necessario il passaggio con pad bianco. La massima resistenza viene raggiunta dopo 10 giorni a 20°C e 65% di U.R.

N.B: l'effetto finale varia in funzione del metodo applicativo nonché dei quantitativi applicati per esempio: l'applicazione con rullo 4 mm scaricherà sul pavimento un quantitativo maggiore di prodotto conferendo al legno un aspetto più coprente ed intenso rispetto all'applicazione a monospazzola.

Mantenimento

La pulizia ordinaria deve essere eseguita con "Lios Soft Balm" (vedi scheda tecnica); il prodotto si manutenta e ripristina applicando una nuova mano dello stesso.

Avvertenze

Stracci, spugne e feltri utilizzati (ed eventuale polvere di carteggiatura) devono essere bagnati con acqua prima del loro smaltimento onde evitare il rischio di autocombustione.

LIOS HARD WAX BIOIL

Miscela olio-cerosa ad alta resistenza per legno



Elementi dell'etichetta

· Liquido e vapori facilmente infiammabili. ·
· L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. ·
· Contiene 2-BUTANONE OXIME. Può provocare una reazione allergica. ·
· Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. Non fumare. · NON provocare il vomito. · Indossare guanti, indumenti protettivi; proteggere gli occhi, il viso. ·
· Contiene: NAFTA (PETROLIO), FRAZIONE PESANTE DI HYDROTREATING ETILBENZENE Idrocarburi C11-14 isoalcani ciclici inf. 2% aromatici;



Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_LIOS_HARD_WAX_BIOIL.pdf