

ECOSTAR 2K HP per LVT

Barniz poliuretánico al agua de dos componentes para LVT



Descripción

ECOSTAR 2K HP per LVT es una Barniz al agua poliuretánica alifática de dos componentes para el tratamiento de pisos en LVT, recomendada en todas las viviendas y en los edificios públicos, incluso aquellos que están sujetos a un alto tráfico peatonal. ECOSTAR 2K HP per LVT realiza un revestimiento transparente, que confiere altas resistencias fisicoquímicas, resistencia al desgaste, al rayado y a la abrasión, además, deberá atribuirse un efecto antideslizante al pavimento. ECOSTAR 2K HP for LVT está certificada R9 según la normativa DIN 51130, que determina las propiedades antideslizantes de una superficie. Producto de emisiones muy bajas; ideal para interiores.

Características

Relación de catálisis	10/2 + 5% Agua
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	rodillo de microfibra 8 mm / pincel
Resistencias químico/físicas	excelentes
Rendimiento	50-70 g/m ²
Sin polvo	1 h ⁽¹⁾
Sin impronta	2 h ⁽¹⁾
Vida útil	2 h ⁽¹⁾
Brillo/Opacidad	5 Gloss ⁽²⁾
Cobertura	excelente
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽³⁾
Confecciones	6 L (5+1)
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNH 40

- 1 a 20°C y 65% de H.R.
- 2 sobre película húmeda de 90 micron endurecido a 20°C y 65% H.R. durante 7 días.
- 3 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

La superficie tratada debe estar perfectamente limpia y seca, exenta de ceras y polvo.

Limpiar la superficie con VELUREX LVT cleaner en dilución 1:1 con agua para una limpieza intensiva. Preparada la superficie, proceder con la aplicación de ECOSTAR 2K HP per LVT, mezclar cuidadosamente el componente B en el componente A según las proporciones indicadas (10:2) y después, añadir un 5% de agua, agitando siempre cuidadosamente.

Proceder a la aplicación de ECOSTAR 2K HP para LVT utilizando la cantidad anterior utilizando un rodillo de microfibra de 8 mm. En condiciones de trabajo críticas (ejemplos: altas temperaturas, baja humedad o grandes superficies) se recomienda la adición de DILUENTE DR H2O en cantidad del 5-10% (ver relativa ficha

técnica). La limpieza ordinaria de los suelos tratados con ECOSTAR 2K HP per LVT debe hacerse con VELUREX LVT Cleaner (ver relativa ficha técnica).

Elementos de la etiqueta

Comp.A

· Contiene Miscela de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1) 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Puede provocar una reacción alérgica. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Comp.B

· Nocivo en caso de inhalación. · Provoca lesiones oculares graves. · Provoca irritación cutánea. · Puede irritar las vías respiratorias. · Puede provocar una reacción alérgica en la piel. · Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

· Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.

· EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. · Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. · Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol.

Contenido: Polyoxyethylene tridecyl ether phosphate Hexamethylene diisocyanate, oligomer Phosphoric acid, butyl ester ethyldiisopropylamine;



Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_ECOSTAR_2K_HP_per_LVT.pdf