

ECOSTAR 2K PER PAVIMENTI IN RESINA Colorata

Barniz colorado poliuretánico de dos componentes a base de agua para cemento/microcemento.



Descripción

ECOSTAR 2K PER PAVIMENTI IN RESINA Colorata es un barniz poliuretánico de dos componentes a base de agua con elevada elasticidad, dureza, resistencia y óptimas propiedades nivelantes para cementos/microcementos. ECOSTAR 2K PER PAVIMENTI IN RESINA Colorata puede ser también usada para restaurar el color de superficies decoloradas. ECOSTAR 2K PER PAVIMENTI IN RESINA Colorata puede ser reaplicada con ECOSTAR 2K Saniplus PER PAVIMENTI IN RESINA 10-2. ECOSTAR 2K PER PAVIMENTI IN RESINA Colorata es disponible en coloraciones RAL, NCS y según muestra.

Características

| | |
|-------------------------------|--|
| Relación de catálisis | 10/1 |
| Temperatura de aplicación | +10°C ÷ +25°C |
| Aplicación | rodillo de teflón 10 mm |
| Eventual dilución | DILUENTE DR H2O |
| Rendimiento | 80-100 g/m ² |
| Sin polvo | 40' ⁽¹⁾ |
| Sin impronta | 2h ⁽¹⁾ |
| Lijado | 12-24 h ⁽¹⁾ |
| Sobrebarnizado sin lijar | 4 h ⁽¹⁾ |
| Cobertura | excelente |
| Estabilidad de almacenamiento | 6 meses ⁽²⁾ |
| Confecciones | 5,5 Kg (5+0,5) |
| Limpieza de las herramientas | DILUENTE DNH 40 |
| 1 | a 20°C y 65% de H.R. |
| 2 | en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C |

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

La superficie de aplicación debe ser perfectamente endurecida, estructuralmente sana, seca, limpia y sin aceites o cera.

En caso de pavimentos viejos o anteriormente tratados con productos a base de ceras, lavar cuidadosamente la superficie con VELUREX DEWACHS (véanse relativa ficha técnica).

En presencia de substratos sanos aplicar ECOSTAR 2K PER PAVIMENTI IN RESINA Colorata mezclando bien el componente A y el componente B según la relación indicada 10/1. Seguir con la aplicación de ECOSTAR 2K PER PAVIMENTI IN RESINA Colorata según la relación indicada 10/1 arriba y usando un rodillo teflonado 10 mm, descargando los excesos de producto del rodillo antes de la aplicación sobre el soporte.

Después de 4 horas, sin lijar aplicar una segunda capa de ECOSTAR 2K PER PAVIMENTI IN RESINA Colorata.

En presencia de substratos porosos o superposiciones seguir con la aplicación de ECOSTAR 2K PER PAVIMENTI IN RESINA Colorata diluida con 10% de DILUENTE DRH2O.

El substrato tratado con una o más capas de ECOSTAR 2K PER PAVIMENTI IN RESINA Colorata, según el grado de cubrimiento deseado, puede ser reaplicada después de 24 horas con ECOSTAR 2K Saniplus PER PAVIMENTI IN RESINA (véanse relativa ficha técnica), previamente lijado con papel de lija de grano 320.

Notas : Evitar la aplicación sobre substratos con humedad de ascensión constante.

Es posible aplicar una capa de PRYMAREN (véanse relativa ficha técnica), diluida con 20% de agua, con el fin de contener los absorbimientos antes de la aplicación de ECOSTAR 2K PER PAVIMENTI IN RESINA Colorata.

Advertencias

En condiciones de trabajo críticas (ejemplo: altas temperaturas, bajas humedades o grandes superficies) se aconseja la adición de DILUENTE DR H2O en cantidad 5-10% (ver correspondiente ficha técnica). Conservar el tarro bien serrado el producto teme el hielo y los rayos solares. No aplicar a bajas temperaturas

ECOSTAR 2K PER PAVIMENTI IN RESINA Colorata

Barniz colorado poliuretánico de dos componentes a base de agua para cemento/microcemento.



Elementos de la etiqueta

| | |
|--------|--|
| Comp.A | <ul style="list-style-type: none">· Provoca irritación ocular grave.· Lávese bien con agua después de su uso. · Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. · EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. · Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. |
| | |
| Comp.B | <ul style="list-style-type: none">· Nocivo en caso de inhalación.· Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica.· . . . Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Evitar su liberación al medio ambiente. · Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. · EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. · Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar. · Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. <p>Contenido:HYDROPHILIC ALIPHATIC POLYISOCYANATE ;</p> |
| | |

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_ECOSTAR_2K_PER_PAVIMENTI_IN_RESINA_Colorata.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.