

# RASAFUGA PERFETTO

**Producto listo para usar para el afeitado de juntas sobre fondos preexistentes antes de la colocación de materiales resistentes**

## Descripción

RASAFUGA PERFETTO es un producto de dispersión acuosa a base de resinas acrílicas, para el alisado de fondos preexistentes con fugas, como baldosas cerámicas, gres porcelánico, terracota, etc. RASAFUGA PERFETTO gracias a su capacidad de llenado forma una superficie lisa y adecuada para la colocación de materiales resistentes como LVT, SPC, MOQUETA, etc.

## Características

Relación de catálisis	monocomponente
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	pistola de silicona
Rendimiento	0,2-0,5 Kg/mq (según el tamaño y la cantidad de fugas)
Transitabilidad	3 h <sup>(1)</sup>
Color	blanco
Estabilidad de almacenamiento	1 año <sup>(2)</sup>
Confecciones	10 Kg
Limpieza de las herramientas	agua (antes de que el producto haya endurecido)

1 a 20°C y 65% de H.R.

2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

## Modalidad de utilización

La superficie de colocación debe ser estructuralmente saludable, seca, limpia y libre de grasas y ceras.

La limpieza del pavimento debe realizarse con VELUREX SGRASSATORE (véase la ficha técnica) para asegurar la completa eliminación de eventuales sustancias separadores.

Aplicar RASAFUGA PERFETTO con espátula lisa. La aplicación debe llevarse a cabo moviendo la espátula en diagonal a las juntas, para evitar la acumulación o el desnivel en la superficie. La instalación posterior de materiales resistentes puede llevarse a cabo en los siguientes plazos:

- \* colocación de materiales resistentes autoposantes con un clic después de 3 horas.
- \* colocación de materiales resistentes con la parte posterior adhesiva después de 4 horas,
- \* pegado de materiales resistentes después de 4 horas.

El encolado de pavimentos resilientes se puede realizar mediante adhesivos reactivos como ADESIVER 702 o adhesivos con pegajosidad permanente como ADESIVER RE-MOVE. Es posible restaurar la superficie a su estado original, eliminando el pavimento resistente y lavando los residuos de RASAFUGA PERFETTO con agua tibia y la ayuda de una espátula o abrasivos.

## Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:

[http://www.chimiver.com/tds/SP\\_.pdf](http://www.chimiver.com/tds/SP_.pdf)