

RASOCHIM AL

Mortero en cemento nivelador de rápido endurecimiento para pisos civiles con espesores de hasta 10 mm



Descripción

RASOCHIM AL es un autonivelante de color gris formulado con cementos especiales de rapísimo secado y alta resistencia, resinas sintéticas, aditivos especiales y cargas de cuarzo a granulometría controlada. RASOCHIM AL puede ser utilizado solamente en ambientes interiores. Mezclándolo con agua se obtiene una masa muy fácil de trabajar, autonivelante que desarrolla rápidamente sus resistencias mecánicas soltando de la misma forma muy rápidamente la humedad. Se puede aplicar hasta espesor de 10 mm sobre hornigones, fraguados de cemento, viejos pavimentos en baldosas, cemento alisado, obteniendo una superficie plana y exenta de fejurás. RASOCHIM AL tiene una alta resistencia a compresión, abrasión y acción de sillars de ruedas. De acuerdo con la normativa europea EN13183 es clasificado CT-C25-F6-A22-B1,0. Apto para sustratos con calefacción de suelo radiante. CERTIFICADO: EC1Plus. RASOCHIM AL puede contribuir al logro del QI CRÉDITO 4.1 según los parámetros GEV del 03 de marzo de 2009 porque cumple con los requisitos del protocolo de certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Características

Relación de catálisis	monocomponente
Aplicación	espátula lisa / llana
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aspecto	polvo
Color	gris
Residuo seco	100%
Relación de mezclado	1 saco de 25 kg con 6,0 L de agua
Tiempo de vida del mezclado	25' ⁽¹⁾
Tiempo de inicio agarre	20'-30' ⁽¹⁾
Endurecimiento	24 h con espesor de 2 mm ⁽¹⁾
Espesor realizable por mano	1-10 mm
Rendimiento	1,5 kg/m ² por 1 mm de espesor
Transitabilidad	2-3 h ⁽²⁾
Tiempo de espera para el encolado	24 h para espesor de 2 mm ⁽²⁾
Resistencia a compresión	28 días: 25 N/mm ²
Resistencia a la flexión	28 días: 6 N/mm ²
Estabilidad de almacenamiento	6 meses ⁽³⁾
Confecciones	25 kg
Limpieza de las herramientas	agua (con pastón fresca)
GISCODE	ZP1

1 a 20°C y 65% de H.R.

2 está estrechamente correlacionado a las específicas condiciones de obra: temp., ventilación, absorción del fondo

3 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Condiciones para la colocación

Tipología del sustrato

Hornigones cementicios, viejos pavimentos cerámicos, baldosa, piedras naturales y cemento alizado.

Sustrato conforme con DIN 18365.

Condición del sustrato

Asegurarse que el sustrato sea completamente consolidado y exento de polvo, barnices, ceras, aceites, oxidación o residuos de yeso. Asegurarse que el sustrato sea completamente consolidado y exento de polvo, barnices, ceras, aceites, oxidación o residuos de yeso.

Los sustratos cementicios muy porosos deben de ser tratados con PRYMER W o CHIMIGRIP diluidos en agua en razón de 50%, así de parar el eventual soltado de polvo.

En superficies no absorbentes, previamente limpiar con diluyente ACETONE o con detergentes o decerantes y luego aplicar CHIMIGRIP.

Los sustratos cementicios absorbentes y húmedos deben de ser tratados previamente con PRYMER SF 1105 o PRYMER PUB 77 (véanse relativas fichas técnicas) y después tratados con cuarzo.

Los sustratos cementicios no absorbentes y húmedos deben de ser tratados con PRYMER EPOX WETT o PRYMER WB 328 S y después tratados con cuarzo.

Los hornigones de anidrido deben de ser tratados con PRYMER W antes de ser nivelados con RASOCHIM AL.

Modalidad de utilización

Preparación

Mezclar un bolso de 25 kilos de RASOCHIM AL como sigue: Verter la cantidad de agua fría necesaria indicada en "rapporto d#impasto" en un balde limpio agregando el producto paulatinamente, mezclando con un agitador mecánico abajo regíme de vueltas hasta obtener una mezcla homogénea y exenta de grumos; después de 2/3 minutos mezclar brevemente y la mezcla será lista para el uso. La cantidad de RASOCHIM AL amasado debe ser la necesaria para ser utilizado dentro de los 25 minutos (a una temperatura de + 20 ° C). La medición de la humedad residual debe realizarse sólo con higrómetro de carburo.

Aplicación de la mezcla

Verter la mezcla sobre el sustrato debidamente preparado y efectuar una energética presión con espátula lisa/ llana-paleta así de mejorar la adherencia del sustrato y regularmente consiguiénte el espesor. Eventuales imperfecciones ocurridas durante la aplicación del producto con llaneta serán eliminadas por el efecto autonivelante, característica propia

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.

RASOCHIM AL

Mortero en cemento nivelador de rápido endurecimiento para pisos civiles con espesores de hasta 10 mm



del producto. Si fuese necesaria la aplicación de una segunda mano es recomendable aplicarla inmediatamente despues que la superficie resulte pisable (ca. 2-3 ore a +20°C).

Materiales encolables sobre alisados a base de RASOCHIM AL

Cerámicas, piedras naturales, materiales reconstituidos, madera (la madera requiere una nivelación de al menos 4 mm.), textiles, goma, PVC, linóleum (para un espesor mínimo de al menos 2-3 mm).

Destinaciones de uso: internos y pavimentos civiles.

⚠ Advertencias

- * **Advertencias especiales:**
- * *no agregar al pastón cal, cemento o yeso.*
- * *No agregar más agua al pastón que ha ya iniciado el fragüe.*
- * *No utilizar para satinado en exteriores.*
- * *No utilizar para substratos sujetos a subida de humedad.*
- * *No utilizar sobre fondos con riesgos de fuertes movimientos.*
- * *No utilizar RASOCHIM AL a temperaturas inferiores a los +10°C o superiores a +25°C.*

⚠ Elementos de la etiqueta

· *Provoca lesiones oculares graves.*

· *Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.*

Contenido: Grey Portland cement (low chromate content);



⚠ Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_RASOCHIM_AL.pdf

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos tecnicos y aplicativos. Siendo de caracter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso especifico tendra que ser puesto a una prueba practica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del exito final de su trabajo.