

# RESIN FINISH W 2K

Acabado acrílico a base de agua para asfalto y hormigón



## Descripción

RESIN FINISH W 2K es un acabado bi-componente a base de resinas de dispersión acuosa y cargas minerales, idóneo para aplicaciones en superficies de asfalto y hormigón, como carriles para bicicletas, zonas peatonales, zonas multisport y para el decorativo. La aplicación de RESIN FINISH W 2K es posible tanto en nuevos subsuelos como en superficies ya existentes.

## Características

Relación de catálisis	10/1
Aspecto	líquido pastoso colorado
Color	transparente; según muestra
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +40°C
Aplicación	
Eventual dilución	DILUENTE DR H2O 5%
Rendimiento	transparente: 120-150 g/m <sup>2</sup> ; colorada: 200-300 g/m <sup>2</sup> por mano
Secado superficial	1-3 h <sup>(1)</sup>
Sobre barnizado sin lijar	8-24 h <sup>(1)</sup>
Estabilidad de almacenamiento	12 meses <sup>(2)</sup>
Confecciones	10 L
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNH 40 (a producto fresco)

1 a 20°C y 65% de H.R.

2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

## Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

Las superficies a tratar deben estar libres de polvo, material inconsistente y/o inadvertido. Cualquier grieta debe repararse con PRYMER EPOX WETT mezclado con QUARZ (véase la hoja de datos correspondiente).

Para superficies ya tratadas con acabados distintos de RESIN FINISH W 2K, realizar pruebas preliminares para verificar la adhesión y la compatibilidad. Proceder aplicando 2/3 capas de RESIN FINISH W 2K, (si es necesario diluir con 5-10% de agua) mezclando bien el producto antes de su uso.

Se desaconseja la aplicación de RESIN FINISH W 2K en uno de los casos siguientes: lluvia, superficie mojada, superficies húmedas o con temperaturas >+40°C.

**NOTAS:** el consumo depende de la porosidad/rugosidad del soporte. Proteger las superficies recién pintadas de la lluvia durante las primeras fases después de la aplicación, es decir, cuando RESIN FINISH W 2K no está completamente seco/reticulado. En caso de aplicación de RESIN FINISH W 2K en ambientes cerrados, ventilar adecuadamente el local.

## Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

## Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:

[http://www.chimiver.com/tds/SP\\_RESIN\\_FINISH\\_W\\_2K.pdf](http://www.chimiver.com/tds/SP_RESIN_FINISH_W_2K.pdf)