

ANTICANTE WEST

Polvere antichizzante ed uniformante - OLD WEST

Descrizione

ANTICANTE WEST è una polvere antichizzante ed uniformante idro-dispersibile per ottenere un maggior effetto vintage e tipo patina.

Caratteristiche

Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	spruzzo
Resa	40-60 g/m ²
Eventuale diluizione	acqua
Sovravverniciabilità senza carteggiatura	4 h ⁽¹⁾
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽²⁾
Confezioni	1 Kg - 5 Kg
Pulizia attrezzi	acqua

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Versioni disponibili

ANTICANTE WEST A: patina uniformante per antichizzare il legno.

ANTICANTE WEST B: polvere per ottenere effetti "vecchio-grigio".

ANTICANTE WEST C: polvere sbiancante per aumentare l'effetto "invecchiato-sbiancato".

ANTICANTE WEST D: polvere per aggredire la fibra del legno per ottenere un effetto "consumato-patinado bianco".

Modalità d'uso

ANTICANTE WEST deve essere applicato su manufatti in legno precedentemente stuccati e trattati con ATTIVATORE WEST e/o CONVERTITORE WEST (vedi relative schede tecniche).

Disperdere ANTICANTE WEST in acqua nella percentuale compresa tra 3% e 15%, quindi applicare ANTICANTE WEST a spruzzo nella quantità stabilita (40-60 g/m²).

Lasciare agire il prodotto per almeno 4 ore verificandone la completa asciugatura, quindi pagliettare con scotch brite rosso e successivamente procedere con l'applicazione di FONDO FOW 100, PRYMER PRIMA PATINA o PRYMER PRIMA PATINA ANTICANTE (vedi relative schede tecniche). Verificare la completa asciugatura dei reagenti prima dell'applicazione di una mano successiva di prodotto.

ATTENZIONE: non miscelare gli ANTICANTI WEST tra loro.

NOTE:

ANTICANTE WEST A e D: diluibili solo in acqua.

ANTICANTE WEST B e C: possono anche essere diluiti in tutti gli ATTIVATORI WEST e CONVERTITORI WEST 6.

Vista l'elevata variabilità degli effetti OLD WEST derivanti da: diverse diluizioni, personalizzazioni del ciclo, tempistiche

di reazione, tipo di legno, quantità applicata, ecc. CHIMIVER PANSERI S.p.A. non risponderà in caso di contestazioni, laddove non sarà provata una riproducibilità del ciclo OLD WEST applicato come da indicazioni riportate nelle schede tecniche dei singoli prodotti.

Elementi dell'etichetta

