

# ECOCLASS LIGNUM

**Vernice all'acqua monocomponente/bicomponente poliuretana ad effetto naturale antiriflesso per pavimenti in legno**



### Descrizione

ECOCLASS LIGNUM è una vernice all'acqua monocomponente/bicomponente poliuretana ad effetto naturale. L'impiego di speciali resine conferisce al pavimento un effetto estremamente opaco, antiriflesso e naturale. Grazie alla sua particolare formulazione ECOCLASS LIGNUM è idonea alla verniciatura anche di essenze scure. ECOCLASS LIGNUM è caratterizzata da una buona resistenza al pedonamento e all'usura.

### Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente/bicomponente (10/1)
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	spruzzo / velatrice
Eventuale diluizione	DILUENTE DR H2O
Resa	70-80 g/m <sup>2</sup>
Fuori polvere	10' <sup>(1)</sup>
Fuori impronta	40' <sup>(1)</sup>
Carteggiabilità	8 h <sup>(1)</sup>
Brillantezza/Opacità	3-5 gloss <sup>(2)</sup>
Resistenze chimico/fisiche	buone
Copertura	buona
Ossidazione del legno	lieve
Stabilità al magazzinaggio	1 anno <sup>(3)</sup>
Confezioni	25 L
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNH 40

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 su film umido da 90 micron indurito a 20°C e 65% U.R. per 7 gg.

3 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

### Modalità d'uso

ECOCLASS LIGNUM si applica sia con velatrici sia mediante sistemi di spruzzatura manuale e/o meccanica.

ECOCLASS LIGNUM può essere catalizzata con INDURITORE UW 110 nel rapporto indicato.

Applicare 70-80 g/m<sup>2</sup> di ECOCLASS LIGNUM su legno preventivamente carteggiato e dopo 12-24 ore, previa carteggiatura, procedere all'applicazione della seconda mano.

Per ottenere a pieno l'effetto naturale si consiglia di non utilizzare fondi e di limitarsi a due mani di prodotto.

ECOCLASS LIGNUM è particolarmente indicata per trattare pavimenti in rovere, o comunque legni molto chiari.

E' possibile applicare ECOCLASS LIGNUM su essenze scure previa prova preliminare.

La manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei pavimenti trattati con ECOCLASS LIGNUM deve essere fatta con i prodotti della linea VELUREX (vedi relative schede tecniche).

### Elementi dell'etichetta

· Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. Contiene HYDROXYPHENYL BENZOTRIAZOL DERIVATIVES. Può provocare una reazione allergica.