

# FONDO FOW 507

**Fondo all'acqua monocomponente acrilico a rapida essiccazione per pavimenti in legno**



## Descrizione

FONDO FOW 507, è un fondo all'acqua monocomponente acrilico specifico per la prima mano di cicli di verniciatura, totalmente a base acqua, di pavimenti e manufatti in legno. L'impiego di speciali resine conferisce al pavimento un aspetto naturale anche su essenze scure. FONDO FOW 507 possiede ottime caratteristiche chimico fisiche quali: trasparenza, rapidità di essiccazione, estrema facilità di carteggiatura e buon residuo secco.

## Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	spruzzo / rullo in microfibra 8 mm / pennello
Eventuale diluizione	DILUENTE DR H2O
Resa	70-100 g/m <sup>2</sup>
Fuori polvere	20' <sup>(1)</sup>
Fuori impronta	30' <sup>(1)</sup>
Pot-Life	n.a.
Carteggiabilità	12 h <sup>(1)</sup>
Sovravverniciabilità senza carteggiatura	1-3 h <sup>(1)</sup>
Ossidazione del legno	bassa
Riempimento del poro	buono
Stabilità al magazzinaggio	1 anno <sup>(2)</sup>
Confezioni	5 L - 25 L
Pulizia attrezzi	DILUENTE DNH 40

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

## Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso. FONDO FOW 507 si applica su pavimento in legno preventivamente stuccato, carteggiato e accuratamente aspirato. E' possibile già dopo meno di 2 ore dall'applicazione (senza carteggiare) o dopo un intervallo di tempo più lungo (in questo caso carteggiare con carta grana 220) applicare la seconda mano di FONDO FOW 507 o direttamente la mano di vernice a finire (solo ed esclusivamente: ECOSTAR, ECOSTAR 2K o ECOWOOD 2K, vedi relative schede tecniche).

Su legni spazzolati, segati o piallati si deve applicare FONDO FOW 507 catalizzato al 10% e si consiglia di diluirlo con 5-10% circa di acqua al fine di evitare "l'effetto ponte", procedere quindi con carteggiatura prima dell'applicazione della finitura.

**Note:** per legni contenenti tannini effettuare prove preliminari al fine di verificare la reazione del tannino stesso con l'acqua.

È possibile finire FONDO FOW 507 con le finiture FIW 841/ ECOCLASS (LIGNUM, PLUS, etc..) oppure ECOWOOD 2K.

Per pavimenti a poro aperto e/o fiammati è consigliato l'utilizzo di WAX CARE (vedi relativa scheda tecnica) al fine di aumentare le proprietà idrorepellenti della finitura.

## Elementi dell'etichetta

- Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.