

CHIM TABU FD

Fondo bicomponente poliuretánico alifático no amarillea



Descripción

CHIM TABU FD es un fondo alifático de dos componentes, adicionado con particulares absorbedores de los rayos UV, cuyas características principales son el no amarilleo, la dureza superficial y la transparencia.

Características

Relación de catálisis	4 CHIM TABU FD 1 INDURITORE N.I. 600 U
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	rodillo 6-8 mm / pincel
Eventual dilución	DILUENTE DMC 50
Rendimiento	100 g/m ²
Sin polvo	30' ⁽¹⁾
Sin impronta	2 h ⁽¹⁾
Vida útil	3-4 h ⁽¹⁾
Lijado	24 h ⁽¹⁾
Sobrebarnizado sin lijar	n.a.
Oxidación de la madera	marcada
Llenado del poro	bueno
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽²⁾
Confecciones	12,5 L (10 + 2,5)
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNE

- 1 a 20°C y 65% de H.R.
 2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Versiones

STD: transparente para mantener inalterado el aspecto de la madera.

COLOREADO: coloreado para cambiar el color de la madera.

Modalidad de utilización

Bien agiter avant emploi.

CHIM TABU FD, catalizado en la relación indicada y diluido con el 25% de DILUENTE DMC 50, puede ser aplicado sobre una mano precedente de CHIM TABU PRYMER o sobre el pavimento de madera lijado y cuidadosamente aspirado. La sucesiva aplicación de la mano de acabado con CHIM TABU FT, se debe preceder siempre de un lijado con papel de grano 150/180.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Web link

Asegúrese de tener la última versión de esta ficha técnicas. Puede descargar también de este enlace:



http://www.chimiver.com/tds/SP_CHIM_TABU_FD.pdf