

# ECOCLASS

**Barniz al agua monocomponente/bicomponente acrílica-poliuretánica para suelos de madera**



## Descripción

ECOCLASS es un acabado al agua monocomponente/bicomponente acrílico-poliuretánico caracterizado por un elevado residuo seco, por óptimas resistencias químicas físicas, así como por un agradable aspecto estético final. ECOCLASS no oxida la madera, manteniendo inalteradas las características cromáticas.

## Características

Relación de catálisis	monocomponente / bicomponente (10:1)
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	Pulverizador / Barnizadora a cortina / Barnizadora a rodillo
Eventual dilución	agua
Rendimiento	40-100 g/m <sup>2</sup>
Sin polvo	40' <sup>(1)</sup>
Sin impronta	2 h <sup>(1)</sup>
Lijado	24 h <sup>(1)</sup>
Brillo/Opacidad	LD: 70 gloss, SL: 50 gloss, OP: 20 gloss, SOP: inf. 8 gloss <sup>(2)</sup>
Resistencias químico/físicas	buena
Oxidación de la madera	légèrement
Estabilidad de almacenamiento	1 año <sup>(3)</sup>
Confecciones	5 L- 25 L
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNH 40

- 1 a 20°C y 65% de H.R.
- 2 sobre película húmeda de 90 micron endurecido a 20°C y 65% H.R. durante 7 días.
- 3 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

## Modalidad de utilización

## Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.