

# ECOCLASS LIGNUM

**Barniz poliuretánica bicomponente al agua con efecto natural anti-reflejo para parquet**



## Descripción

ECOCLASS LIGNUM es un barniz al agua monocomponente/bicomponente poliuretánico de efecto natural. El uso de resinas especiales confiere al pavimento un efecto extremadamente opaco, antirreflectante y natural. Gracias a su formulación especial ECOCLASS LIGNUM es idónea para el barnizado también de esencias oscuras. ECOCLASS LIGNUM se caracteriza por una buena resistencia al paso y al desgaste.

## Características

Relación de catálisis	monocomponente/bicomponente (10/1)
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	rociador / peliculadora / rodillo 8mm
Eventual dilución	DILUENTE DR H20
Rendimiento	70-80 g/m <sup>2</sup>
Sin polvo	10' <sup>(1)</sup>
Sin impronta	40' <sup>(1)</sup>
Lijado	8 h <sup>(1)</sup>
Brillo/Opacidad	3-5 gloss <sup>(2)</sup>
Resistencias químico/físicas	excelentes
Cobertura	buena
Oxidación de la madera	ausente
Estabilidad de almacenamiento	1 año <sup>(3)</sup>
Confecciones	25 L
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNH 40

- 1 a 20°C y 65% de H.R.
- 2 sobre película húmeda de 90 micron endurecido a 20°C y 65% H.R. durante 7 días.
- 3 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

## Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

ECOCLASS LIGNUM se aplica tanto con veladoras como mediante sistemas de pulverización manual y/o mecánica.

ECOCLASS LIGNUM se puede catalizar con INDURITORE UW 110 en la proporción indicada.

Aplicar 70-80 g/m<sup>2</sup> de ECOCLASS LIGNUM sobre madera previamente lijada y después de 12-24 horas, tras lijar, proceder a la aplicación de la segunda mano.

Para obtener el efecto natural completo, se recomienda no utilizar fondos y limitarse a dos manos de producto.

ECOCLASS LIGNUM está especialmente indicada para tratar suelos de roble, o maderas muy claras.

Es posible aplicar ECOCLASS LIGNUM sobre esencias oscuras previa prueba preliminar.

El mantenimiento ordinario y/o extraordinario de los pavimentos tratados con ECOCLASS LIGNUM debe realizarse con los productos de la línea VELUREX (véanse las fichas técnicas correspondientes).

## Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.