


# ECOWOOD 2K HV INDUSTRY

**Barniz al agua bicomponente de poliuretano con efecto natural antirreflectante para suelos de madera**



## Descripción

ECOWOOD 2K HV INDUSTRY es una pintura al agua de dos componentes de poliuretano de uso industrial de efecto natural, adecuada para la aplicación mediante barnizadora a rodillo. El uso de resinas especiales confiere al pavimento un efecto extremadamente opaco, antirreflectante y natural. Gracias a su formulación especial, ECOWOOD 2K HV INDUSTRY también es adecuado para pintar esencias oscuras. ECOWOOD 2K HV INDUSTRY se caracteriza por una alta resistencia al paso y al desgaste.

## Características

Relación de catálisis	10/1
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	barnizadora a rodillo
Eventual dilución	DILUENTE DR H2O
Rendimiento	70-80 g/m <sup>2</sup>
Sin polvo	30' <sup>(1)</sup>
Sin impronta	2 h <sup>(1)</sup>
Vida útil	2 h <sup>(1)</sup>
Lijado	16 h <sup>(1)</sup>
Sobrebarnizado sin lijar	4 - 12 h <sup>(1)</sup>
Brillo/Opacidad	3-5 gloss <sup>(2)</sup>
Resistencias químico/físicas	excelentes
Cobertura	buena
Oxidación de la madera	ausente
Estabilidad de almacenamiento	1 año <sup>(3)</sup>
Confecciones	27,5 L (25-2,5)
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNH 40 (a producto fresco)

- 1 a 20°C y 65% de H.R.
- 2 sobre película húmeda de 90 micron endurecido a 20°C y 65% H.R. durante 7 días.
- 3 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

## Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

ECOWOOD 2K HV INDUSTRY catalizada en la relación indicada se aplica mediante barnizadora a rodillo. Aplicar 70-80 g/m<sup>2</sup> de ECOWOOD 2K INDUSTRY sobre madera previamente lijada y después de 12-24 horas, tras lijar, proceder a la aplicación de la segunda mano. El mantenimiento ordinario y/o extraordinario de los pavimentos tratados con ECOWOOD 2K HV INDUSTRY debe realizarse con los productos de la línea VELUREX (véanse las fichas técnicas correspondientes).

## Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.