

# FINITURA AC-FR 411

**Barniz acrílica solvente de dos componentes para suelos de madera ignífuga (Euroclase BFIS1)**



## Descripción

FINITURA AC-FR 411 es un barniz acrílico de dos componentes, no amarillento, con excelente resistencia a la abrasión y resistencia química. FINITURA AC-FR 411 da a la película de pintura seca, un resultado estético muy agradable y puede cumplir con los requisitos de la clase de resistencia al fuego BFIS1 (EN 13501-1)

## Características

Relación de catálisis	10/1
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	pulverizador / barnizadora a cortina
Eventual dilución	DILUENTE DMC 50
Rendimiento	80-120 g/m <sup>2</sup>
Sin polvo	40' <sup>(1)</sup>
Sin impronta	2 h <sup>(1)</sup>
Vida útil	3-4 h <sup>(1)</sup>
Lijado	24 h <sup>(1)</sup>
Brillo/Opacidad	10 Gloss <sup>(2)</sup>
Resistencias químico/físicas	buena <sup>(2)</sup>
Cobertura	bueno
Estabilidad de almacenamiento	1 año <sup>(3)</sup>
Confecciones	11 KG (10 + 1) , 27,5 KG (25 + 2,5)
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNE

- 1 a 20°C y 65% de H.R.
- 2 sobre película húmeda de 90 micron endurecido a 20°C y 65% H.R. durante 7 días.
- 3 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

## Modalidad de utilización

FINITURA AC-FR 411, reticulado con INDURITORE ACR-10 y diluido en un 25% con DILUENTE DMC 50, para alcanzar los requisitos requeridos, debe aplicarse directamente sobre madera con el siguiente ciclo de pintura:

- \* primera capa: FINITURA AC-FR 411 (100g/mq)
- \* Espere 12h, luego lije con papel abrasivo de grano 180/220
- \* segunda capa: FINITURA AC-FR 411 (100 g/mq)

El mantenimiento ordinario y extraordinario de los pavimentos tratados con FINITURA AC-FR 411 debería ser realizado con los productos de la línea VELUREX (ver las respectivas fichas técnicas).

## Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.