

FINITURA ACR-00 GN

Barniz acrílica de efecto crudo y natural para pisos de madera



Descripción

FINITURA ACR-00 GN es una barniz acrílica de dos componentes con disolvente. FINITURA ACR-00 GN, utilizado como fondo/acabado, por sus características químico-físicas, confiere al pavimento tratado un agradadísimo efecto bruto y natural.

Características

Relación de catálisis	10/1
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	pulverizador / barnizadora a rodillo
Eventual dilución	DILUENTE DMC 250
Rendimiento	100-120 g/m ²
Sin polvo	10' ⁽¹⁾
Sin impronta	10' ⁽¹⁾
Vida útil	7 h ⁽¹⁾
Lijado	12 h ⁽¹⁾
Brillo/Opacidad	3 Gloss ⁽²⁾
Resistencias químico/físicas	buena
Cobertura	bueno
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽³⁾
Confecciones	11 L (10 + 1) , 27,5 L (25 + 2,5)
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNE

1 a 20°C y 65% de H.R.

2 sobre película húmeda de 90 micron endurecido a 20°C y 65% H.R. durante 7 días.

3 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

FINITURA ACR-00 GN debe catalizarse al 10% con INDURITORE ACR-00 y eventualmente diluirse con DILUENTE DMC 250.

CICLO DE EFECTO NATURAL:

- * FINITURA ACR-00 GN
- * Espere 12-24h, luego lije con papel abrasivo de grano 320
- * FINITURA ACR-00 GN

CICLO DE AFECTO NATURAL CON USO INTENSO:

- * FINITURA ACR-00 GN
- * Espere 4-8h
- * FINITURA ACR-00 GN
- * Espere 12-24h, luego lije con papel abrasivo de grano 320
- * FINITURA ACR-771 G05 (Véase la ficha técnica)

MANTENIMIENTO:

El mantenimiento ordinario y/o extraordinario de los pavimentos tratados con FINITURA ACR-00 GN debería ser realizado con los productos de la línea VELUREX (Véase la ficha técnica).

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.