

FINITURA FIW 841

Fondo-acabado de agua monocomponente-bicomponente con efecto natural antirreflectante para suelos de madera

Descripción

FINITURA FIW 841 es un barniz al agua monocomponente/bicomponente de efecto natural. El uso de resinas especiales confiere al pavimento un efecto extremadamente opaco, antirreflectante y natural. Gracias a su especial formulación FINITURA FIW 841 es idóneo para la pintura también de esencias oscuras. FINITURA FIW 841 se caracteriza por una buena resistencia al paso y al desgaste.

Características

Relación de catálisis	monocomponente/bicomponente (10/1)
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	pulverizador
Eventual dilución	DILUENTE DR H20
Rendimiento	70-80 g/m ²
Sin polvo	10' ⁽¹⁾
Sin impronta	40' ⁽¹⁾
Lijado	8 h ⁽¹⁾
Brillo/Opacidad	5-10-20 gloss ⁽²⁾
Resistencias químico/físicas	buena
Cobertura	buena
Oxidación de la madera	ausente
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽³⁾
Confecciones	25 L
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNH 40

1 a 20°C y 65% de H.R.

2 sobre película húmeda de 90 micron endurecido a 20°C y 65% H.R. durante 7 días.

3 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

FINITURA FIW 841 se aplica mediante sistemas de pulverización manual y/o mecánica.

FINITURA FIW 841 se puede catalizar con INDURITORE UW 110 en la proporción indicada.

Aplicar 70-80 g/m² de FINITURA FIW 841 sobre madera previamente lijada y después de 12-24 horas, tras lijar, proceder a la aplicación de la segunda mano.

Para obtener el efecto natural completo, se recomienda no utilizar fondos y limitarse a dos manos de producto.

FINITURA FIW 841 está especialmente indicado para tratar suelos de roble, o maderas muy claras.

Es posible aplicar FINITURA FIW 841 en esencias oscuras previa prueba preliminar.

El mantenimiento ordinario y/o extraordinario de los pavimentos tratados con FINITURA FIW 841 debe realizarse con los productos de la línea VELUREX (ver las fichas técnicas correspondientes).

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.