

# FINITURA UV R77

## Barniz UV a base de resinas acrílicas especiales



### Descripción

Producto monocomponente fotoactivado a base de resinas acrílicas especiales utilizado como capa de acabado con efecto súper mate para la pintura de parquet, muebles, puertas y paneles, etc. Equipado con excelente dureza, dilatación, uniformidad de opacidad.

### Características

Preparación	fotoiniciado
Eventual dilución	DILUENTE MONOMERICO
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Viscosidad	
Aplicación	barnizadora a rodillo (doble)/ rodillo grabado
Rendimiento	7-15 g/m <sup>2</sup>
Flash-Off	n.a.
Endurecimiento	2/3 lámparas de mercurio 80W cm <sup>2</sup>
Brillo/Opacidad	5 gloss
Residuo seco	99%
Resistencias químico/físicas	excelente
Estabilidad de almacenamiento	1 año <sup>(1)</sup>
Confecciones	25 KG
Limpieza de maquinaria industrial	DILUENTE ACETONE

1 en recipientes cerrados de origen a una temperatura comprendida entre +10°C y +25°C

### Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

FINITURA UV R77 es un acabado UV adecuado para la aplicación mediante máquinas de rodillo tipo baby o roller láser. FINITURA UV R77 se aplica generalmente sobre parquet previamente preparado con fondos adecuados. El mantenimiento continuo y/o extraordinario de los pavimentos tratados con FINITURA UV R77 debe realizarse con un producto adecuado de la línea VELUREX.

### Elementos de la etiqueta

Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.