

FINITURA UV R79

Barniz UV a base de resinas acrílicas especiales utilizado



Descripción

Producto monocomponente fotoactivado a base de resinas acrílicas especiales utilizado como capa de acabado con efecto súper mate para pintar parquets, muebles, puertas y paneles, etc. Dotado de óptima dureza, dilatación, uniformidad de opacidad.

Características

Preparación	fotoactivado
Eventual dilución	DILUENTE MONOMERICO
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Viscosidad	40" - 50" Ford Cup 6
Aplicación	barnizadora de rodillo / barnizadora de rodillo doble / rodillo grabado
Rendimiento	7-15 g/m ²
Flash-Off	n.a.
Endurecimiento	2/3 lámparas de mercurio 80W cm ²
Brillo/Opacidad	5 gloss
Residuo seco	99%
Resistencias químico/físicas	excelente
Estabilidad de almacenamiento	1 AÑO ⁽¹⁾
Confecciones	25 KG
Limpieza de maquinaria industrial	DILUENTE ACETONE

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

UV R79 es un acabado UV adecuado para la aplicación mediante máquinas de rodillo tipo baby o roller láser. FINITURA UV R79 se aplica generalmente sobre parquet previamente preparado con fondos adecuados. El mantenimiento ordinario y/o extraordinario de los pavimentos tratados con FINITURA UV R79 debe realizarse con un producto adecuado de la línea VELUREX.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.