

FONDO ACR-214

Fondo acrílico bicomponente de secado rápido no amarillento



Descripción

FONDO ACR-214 es un fondo de dos componentes alifático de secado rápido, fácil lijado y capacidad de conferir a la madera tratada un efecto natural y poco oxidado, evitando así el efecto húmedo típico de los productos con disolvente, dando al producto tratado un efecto natural.

Características

Relación de catálisis	10:1
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	pulverizador / barnizadora a cortina
Eventual dilución	DILUENTE DMC 50
Rendimiento	100-120 g/m ²
Sin polvo	30' ⁽¹⁾
Sin impronta	2 h ⁽¹⁾
Vida útil	3-4 h ⁽¹⁾
Lijado	24 h ⁽¹⁾
Sobrebarnizado sin lijar	n.a.
Oxidación de la madera	n.a.
Llenado del poro	bueno
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽²⁾
Confecciones	25 L (20+5) - 12,5 L (10+2,5)
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNE

- 1 a 20°C y 65% de H.R.
- 2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Agitar bien antes de usar.

FONDO ACR-214, catalizado con INDURITORE ACR-10 en la proporción indicada anteriormente y diluido con el 25% de DILUENTE DMC 50, se aplica directamente sobre madera o sobre madera previamente teñida o coloreada. La aplicación de la mano de acabado debe ir precedida de un lijado con papel de grano 280/320.

Notas:

Verificar adhesiones y tiempos de secado para ciclos de pintura en maderas teñidas previamente.

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.