

FONDO FOW 507

Fondo de agua de un componente de acrílico de secado rápido para pisos de madera



Descripción

Características

Relación de catálisis	monocomponente
Temperatura de aplicación	+10°C ÷ +25°C
Aplicación	rociador / rodillo de microfibra 8 mm / pincel
Eventual dilución	DILUENTE DR H2O
Rendimiento	80-120 g/m ²
Sin polvo	20' ⁽¹⁾
Sin impronta	30' ⁽¹⁾
Vida útil	n.a.
Lijado	12 h ⁽¹⁾
Sobrebarnizado sin lijar	1-3 h ⁽¹⁾
Oxidación de la madera	baja
Llenado del poro	baja
Estabilidad de almacenamiento	1 año ⁽²⁾
Confecciones	5 L - 25 L
Limpieza de las herramientas	DILUENTE DNH 40

1 a 20°C y 65% de H.R.

2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

Modalidad de utilización

Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

Damos estas informaciones como nuestros mejores conocimientos técnicos y aplicativos. Siendo de carácter general no vinculan a nuestra sociedad. Cada caso específico tendrá que ser puesto a una prueba práctica para el utilizador que se lleva la completa responsabilidad del éxito final de su trabajo.