

RAPPORTO DI PROVA

350338 / 1

Revisione: 0
Ricevimento campione: 08/06/23
Esecuzione prova: 03/07/23
Emissione documento: 07/07/23

Denominaz.campione: LED HARD WAX OIL 20 g/m²

CHIMIVER PANSERI S.P.A.
VIA BERGAMO, 1401
24030 PONTIDA (BG)
ITALIA

Pavimenti e rivestimenti in legno di pareti. Determinazione della resistenza agli agenti chimici EN 13442:2013

Prodotti	Temperatura iniziale del prodotto (°C)	Tempo di applicazione	Valutazione	
			a	b
Acqua distillata	20	(24±1) h	5	5
Agente detergente	20	(24±1) h	5	5
Acetone	20	(120±10) s	5	5
Etanolo (sol. acquosa 50%)	20	(24±1) h	5	5
Vino rosso	20	(24±1) h	5	5
Aceto di vino rosso	20	(24±1) h	5	5
Olio d'oliva	20	(24±1) h	5	5
Latte di mucca	20	(24±1) h	5	5
Caffè	80	(24±1) h	5	5
Tè	80	(24±1) h	5	5
Ammoniaca (sol. acquosa 10%)	20	(8±1) h	2	2
Inchiostro nero	20	(24±1) h	2	2

Valutazione dei risultati:

5=nessun difetto

4=lieve alone o segno appena visibile

3=lieve segno visibile da più direzioni

2=segno pronunciato

1=degrado superficiale o danno strutturale

- Valutazione a = eseguita con luce diffusa

- Valutazione b = eseguita con luce diretta in cabina di osservazione

Annotazioni:

- non è stata effettuata l'identificazione analitica del materiale sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova fa parte di un file in formato PDF
sottoscritto con firma digitale da Franco Bullian.

Il direttore
Dott. Franco Bullian

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Se non diversamente previsto da norme, specifiche tecniche o accordi con il cliente le eventuali dichiarazioni di conformità formulate dal CATAS si basano sul confronto tra i risultati ed i valori di riferimento senza considerare l'intervallo di confidenza della misura. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente: in tal caso i risultati ottenuti si considerano riferiti al campione così ricevuto.

TEST REPORT

350338 / 1

Revision: 0
Date of sample receipt: 08/06/23
Date of test: 03/07/23
Date of issue: 07/07/23

Sample name: LED HARD WAX OIL 20 g/m²

CHIMIVER PANSERI S.P.A.
VIA BERGAMO, 1401
24030 PONTIDA (BG)
ITALIA

Wood flooring, wood panelling and cladding. Determination of the resistance to chemical agents EN 13442:2013

Staining agents	Substance temperature when applied (°C)	Contact time	Rating	
			a	b
Distilled water	20	(24±1) h	5	5
Detergent agent	20	(24±1) h	5	5
Acetone	20	(120±10) s	5	5
Ethanol (50% sol.)	20	(24±1) h	5	5
Red wine	20	(24±1) h	5	5
Red wine vinegar	20	(24±1) h	5	5
Olive oil	20	(24±1) h	5	5
Cow's milk	20	(24±1) h	5	5
Coffee	80	(24±1) h	5	5
Tea	80	(24±1) h	5	5
Ammonia solution (10% sol.)	20	(8±1) h	2	2
Black ink	20	(24±1) h	2	2

Rating:

5=no defects

4=slight change in colour or gloss

3=moderate change of colour or gloss

2=strong mark

1=structure changed / detachment

- Rating a = under diffused light
- Rating b = under direct light in the viewing cabinet

Notes:

- Chemical analysis of the tested material has not been carried out.

This test report is part of a PDF file digitally signed by Franco Bulian.

The managing director
Dr. Franco Bulian

The sample name and, when relevant, its description, are given by the orderer, and CATAS does not assume responsibility on this matter. This test report relates to the sample submitted for the test and no others. Additions, deletions or alterations are not permitted. This test report must always be reproduced in its entirety. Unless otherwise required by standards and technical specifications or agreed with the customer, any declarations of conformity made by CATAS are based on the comparison between results and reference values, where the confidence intervals of the measures are not taken into account. Unless otherwise stated, sampling is made by the customer; in this case the test results are referred to the sample as received.