Chimiver®
"Your floors partner"

Fiche Technique

Code Prod.: ADFR000X | Rev.: 12-11-2026 | Ver: 3.1

AD-FIRE

Additif pour conférer des propriétés ignifuges et des performances sportives à ECOSTAR NO LIMITS



Description

AD-FIRE est un additif spécialement développé pour être utilisé en combinaison avec le système de vernissage ECOSTAR NO LIMITS, afin de lui conférer des propriétés ignifuges et des caractéristiques de performance adaptées au traitement des sols sportifs en bois. Grâce à son excellente facilité de mélange, AD-FIRE s'incorpore facilement au système de vernissage et permet d'obtenir un mélange homogène. AD-FIRE élargit les domaines d'application de ECOSTAR NO LIMITS, en faisant une solution polyvalente pour le traitement des sols en bois soumis à des exigences spécifiques de sécurité et de performance. AD-FIRE est un composant fondamental du système ECOSTAR NO LIMITS pour atteindre les exigences de performance prévues par la norme EN 14904, relative aux surfaces sportives en intérieur, ainsi que la classification de réaction au feu Euroclasse Cfl-s1 selon EN 13501-1. Pour atteindre ces exigences, AD-FIRE doit obligatoirement être utilisé en combinaison avec AD-K, en respectant les rapports de mélange, les consommations et les cycles d'application prévus par les certifications correspondantes.

Caractéristiques

Aspect	liquide transparent
Addition	10% sur le Comp. A
Conditionnement	0,5 L
Stabilité au stockage	1 an (1)

1 *emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C*

Mode d'emploi

CYCLES D'APPLICATION

Euroclasse Cfl-s1

2 x 80 g/m² ECOSTAR NO LIMITS + 10% AD-FIRE + 10% AD-K

Euroclasse Cfl-s1, EN 14904, FIBA

3 x 80 g/m² ECOSTAR NO LIMITS + 10% AD-FIRE + 10% AD-K

PROCÉDURE:

Ajouter AD-FIRE à ECOSTAR NO LIMITS en respectant le rapport de mélange indiqué.

Mélanger soigneusement jusqu'à obtention d'un mélange parfaitement homogène.

Ajouter ensuite AD-K comme dernier composant du mélange, en respectant le rapport de mélange correspondant et en mélangeant soigneusement jusqu'à homogénéisation complète.

Procéder à l'application en suivant les modalités et les indications figurant dans la fiche technique de ECOSTAR NO LIMITS.

Notes:

Les performances ignifuges et sportives du système de vernissage sont conditionnées au respect des cycles d'application et des conditions prévues par les essais de certification correspondants.

Le mélange final contenant AD-K doit être utilisé dans les 2 heures suivant sa préparation.

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Ces informations sont donneès à partir de notre meilleure conaissance techique et experiénce d'application. Elles sont de carachtère génèral et ne peuvent en aucun cas engager notre sociétè. chaque cas spéfifique devra etre soumis à un test pratique de la parte di qui s'en sert. il devra s'assumer la rèsponsabilité des rèsultats finaux de son travail.

CHIMIVER PANSERI S.p.A. | Via Bergamo, 1401 | 24030 Pontida (BG) | ITALY | Tel: +39 035 795031 | Fax: +39 035 795556 | chimiver.com | info@chimiver.com

All rights reserved. Any reproduction is forbidden without authorization.