

ADESIVER RE 400 SPX

Adhésif acrylique universel haute performance en dispersion aqueuse, adapté à la pose de revêtements de sol et muraux résilients sur supports absorbants ou semi-absorbants, ainsi qu'à la pose verticale de profils, avec une excellente spatulabilité et un temps ouvert prolongé.

Description

ADESIVER RE 400 SPX est une colle thixotrope haute performance en dispersion aqueuse à base de terpolymères acryliques, caractérisée par une excellente spatulabilité, une forte adhérence initiale et un temps ouvert prolongé. ADESIVER RE 400 SPX est donc adapté à la pose de revêtements de sol et muraux résilients, à condition qu'ils soient dimensionnellement stables. Spécifique pour la pose intérieure de:

- moquettes et aiguilletés avec tout type de support, à condition d'être dimensionnellement stables ;
- linoléum jusqu'à 3 mm d'épaisseur ;
- sols vinyles avec support en feutre ;
- sols en PVC en rouleaux ou en dalles ;
- revêtements muraux et de sol en PVC ;
- revêtements muraux et de sol textiles ;
- vinyles semi-rigides ;
- caoutchouc en lés jusqu'à 3 mm d'épaisseur ;
- revêtements muraux et de sol en PVC ;
- revêtements en fibre de coco avec support en latex ;
- revêtements muraux et de sol en polystyrène ;
- LVT (Luxury Vinyl Tiles).

Convient également pour le collage sur supports avec chauffage et refroidissement par le sol.

Caractéristiques

Rapport de catalyses	monocomposant
Aspect	cremeuse
Couleur	blanc ivoire
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	spatule dentée n.1-3
Temps de gommage	10-30 minutes ⁽¹⁾
Temps ouvert maximal	40-80 minutes Max ⁽¹⁾
Ouverture au passage	24 heures ⁽¹⁾
Mise en service	après environ 48-72 heures ⁽¹⁾
Quantité nécessaire	250-400 g/m ² en fonction du support.
Dilution éventuelle	eau
Stabilité au stockage	1 an ⁽²⁾
Conditionnement	15 Kg
Nettoyage des outillages	eau (avant le durcissement de l'adhésif)

1 à 20°C et 65% de H.R.

2 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Conditions de pose

♦ Support

sec, sain, non poussiéreux et pas excessivement rugueux.

♦ Humidité du support

2,0 % max pour supports en ciment

1,7 % max pour supports en ciment avec chauffage au sol

0,5 % max pour supports en anhydrite

0,2 % max pour supports en anhydrite avec chauffage au sol

Mode d'emploi

APPLICATION AU SOL

Mélanger le produit soigneusement avant utilisation jusqu'à obtention d'une consistance homogène.

Préparation du support

Les supports secs mais poussiéreux doivent être préalablement traités avec PRYMER W, PRYMER SF 1105, PRYMER PUB 77 ou CHIMIGRIP correctement dilués (voir fiches techniques correspondantes), puis nivelés avec les produits de la gamme RASOCHIM (voir fiches techniques correspondantes).

Les supports cimentaires présentant une humidité résiduelle trop élevée doivent être traités avec PRYMER EPOX WETT, PRYMER SF 1105 et PRYMER PUB 77 (voir fiches techniques correspondantes), sablés puis nivelés avec les produits de la gamme RASOCHIM.

Les supports semi-absorbants ou non absorbants doivent toujours être nivelés avec les produits de la gamme RASOCHIM (voir fiches techniques correspondantes), après préparation de la surface avec CHIMIGRIP comme promoteur d'adhérence (voir fiche technique correspondante).

Ne pas poser sur des supports non isolés contre les remontées d'humidité (vide sanitaire sans barrière vapeur, murs humides, etc.).

Pose sur supports adaptés

Appliquer l'adhésif sur le support à l'aide de la spatule dentée appropriée, en le travaillant pour incorporer les éventuelles poussières résiduelles.

Support :

- Support lisse ou composé d'agréats fins : spatule n°1
- Support rugueux ou composé d'agréats grossiers : spatule n°3

Type de revêtement :

- Revêtement léger ou mince : spatule n°1
- Revêtement lourd ou épais : spatule n°3

Remarque :

Le choix de la spatule dépend des caractéristiques spécifiques de chaque projet. Il est recommandé d'évaluer attentivement les conditions du support et du revêtement pour une application correcte de l'adhésif.

Retirer toujours les revêtements de leur emballage quelques heures avant la pose afin de libérer les tensions et de les acclimater aux conditions ambiantes.

Attendre que l'adhésif commence à sécher (au moins 10 minutes) avant de procéder à la pose des dalles ou des lés. Pendant cette

ADESIVER RE 400 SPX

Adhésif acrylique universel haute performance en dispersion aqueuse, adapté à la pose de revêtements de sol et muraux résilients sur supports absorbants ou semi-absorbants, ainsi qu'à la pose verticale de profils, avec une excellente spatulabilité et un temps ouvert prolongé.

phase, l'adhésif développe un tack de surface élevé qui favorise une adhérence sûre même en cas de temps ouvert prolongé.

Après le positionnement final, exercer une pression uniforme sur toute la surface pour assurer un contact complet entre le revêtement et l'adhésif et pour éliminer les éventuelles poches d'air. En cas de températures extrêmes dues à une exposition directe au rayonnement solaire, de contraintes mécaniques intenses (chariots élévateurs, transpalettes, etc.) ou de lavages fréquents (notamment si les revêtements ne sont pas soudés ou scellés), utiliser l'adhésif ADESIVER 702 (voir fiche technique correspondante).

Les variations de temps peuvent être dues à des différences d'absorption du support. Certains caoutchoucs peuvent être contaminés par des agents démoulants ou des paraffines. Un nettoyage préalable avec le DILUANT ACÉTONE est donc recommandé.

⚠ Précautions

Protéger du gel pendant le transport et le stockage. Éviter une exposition prolongée à des températures inférieures à 0°C. Des températures de stockage supérieures à +25°C réduisent la durée de conservation du produit.

⚠ Éléments d'étiquetage



Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

⚠ Web link

Il faut être sûr d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:



http://www.chimiver.com/tds/FR_ADESIVER_RE_400_SPX.pdf

Ces informations sont données à partir de notre meilleure connaissance technique et expérience d'application. Elles sont de caractère général et ne peuvent en aucun cas engager notre société. Chaque cas spécifique devra être soumis à un test pratique de la part de celui qui s'en sert. Il devra s'assumer la responsabilité des résultats finaux de son travail.