

CHIM TABU FT

Vernis polyuréthane aliphatique bi-composant à haute résistance non jaunissant



Description

CHIM TABU FT est un vernis aliphatique bicomposé, additionné d'absorbants des rayons UV, dont les caractéristiques principales sont le non-jaunissement, la dureté superficielle, la résistance à l'abrasion, et la transparence. CHIM TABU FT grâce à ses caractéristiques chimico-physiques, donne à la pellicule de vernis séchée un aspect extrêmement agréable. Emplois : couche de finition dans le vernissage de parquets de bois colorés et/ou teints.

Caractéristiques

Rapport de catalyses	25% INDURITORE N.I. 600 U
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	rouleau 6 mm / brosse
Dilution	DILUENTE DMC 50
Quantité nécessaire	100 g/m ²
Hors poussières	30' ⁽¹⁾
Hors empreinte	2 h ⁽¹⁾
Pot-Life	3-4 h ⁽¹⁾
Possibilité de ponçage	24 h ⁽¹⁾
Brillance/Opacité	60-70 gloss ⁽²⁾
Résistances chimico-physiques	excellentes
Couverture	bonne
Stabilité au stockage	1 an ⁽³⁾
Conditionnement	12,5 L (10 + 2,5)
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNE

1 à 20°C et 65% de H.R.

2 sur pellicule humide de 90µ durci à 20°C et 65% H.R. pendant 7 jours.

3 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Mode d'emploi

Bien agiter avant emploi.

CHIM TABU FT, catalysé dans le rapport indiqué et dilué avec 25% de DILUENTE DMC 50, est conseillé comme couche finale dans les cycles suivants de vernissage non jaunissant :

- * CHIM TABU PRYMER
- * Attendre six heures sans poncer
- * CHIM TABU FD
- * Attendre 12/24 heures, il faut donc poncer avec du papier abrasif à grain 150/180
- * CHIM TABU FT

Il faut effectuer l'entretien ordinaire et/ou extraordinaire du sol verni avec VELUREX Polish WT, VELUREX Metal Lack ou VELUREX METAL MATT (voir les fiches techniques relatives).

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Web link

Il faut être sûre d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:



http://www.chimiver.com/tds/FR_CHIM_TABU_FT.pdf