

Fiche Technique

Code Prod.: ECOC001X | Rev.: 08-09-2026 | Ver: 3.4

CROM

Fond révélateur acrylique/polyuréthane monocomposant à l'eau pour sols en bois (effet solvant)



Description

CROM est un fond révélateur acrylique/polyuréthane monocomposant à l'eau avec une couverture élevée pour parquet, qui pourrait être utilisé comme première couche dans le cycles de vernissage à l'eau. CROM donne au bois une couleur très chaude, surtout sur chêne. Grâce à sa formulation CROM s'étend très bien en rendant l'application extrêmement facile. Il a d'excellentes propriétés de ponçage.

Caractéristiques

Rapport de catalyses	monocomposé
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	rouleau microfibre de 8 mm / brosse
Dilution éventuelle	DILUENTE DR H2O
Quantité nécessaire	80-120 g/m²
Hors poussières	45' ⁽¹⁾
Hors empreinte	1 h 30' ⁽¹⁾
Possibilité de ponçage	12 h ⁽¹⁾
Possibilité de revernir sans ponçage	2-4 h ⁽¹⁾
Oxydation du bois	excellentes
Remplissage du pore	excellent
Stabilité au stockage	1 an ⁽²⁾
Conditionnement	5 L
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNH 40 (quand le produit est encore frais)

1 à 20°C et 65% de H.R.

2 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Mode d'emploi

Bien agiter avant emploi.

CROM s'applique sur parquet préalablement mastiqué, poncé avec du papier à grain 120/150 et soigneusement aspirés. Après 2/4 heures de l'application de la première couche (à 20 °C et 65% de H.R.) est possible d'appliquer la deuxième couche (sans ponçage) ou après 12/24 heures (dans ce cas avec ponçage de 220). Afin de rendre le sol uniformément coloré, il est indispensable de appliquer 2 couches en respectant le paramètres de couverture. Après au moins 12 heures, poncer au papier 220 et appliquer STAR, STAR 2K ou TRAFFIK 2K (voir les fiches techniques) comme couches de finitions.

Éléments d'étiquetage

Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Web link

Il faut être sûr d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:



http://www.chimiver.com/tds/FR_CROM.pdf

Ces informations sont données à partir de notre meilleure connaissance technique et expérience d'application. Elles sont de caractère général et ne peuvent en aucun cas engager notre société. chaque cas spécifique devra être soumis à un test pratique de la part de celui qui s'en sert. il devra s'assumer la responsabilité des résultats finaux de son travail.