

DUROLACK MC 50 EXTRA ALIFATICA

Laque de polyuréthane aliphatique à deux composants pour intérieur / extérieur pour sols en résine, ciment et microciment



Description

Laque de polyuréthane aliphatique à deux composants avec une dureté superficielle très élevée et une élasticité supérieure, formulée avec de la résine non jaunissante et dopée avec des absorbeurs UV et anti-craquage pour améliorer davantage la résistance au jaunissement et au wheater. **Emplois:** laque pour intérieur et extérieur sur ciment et pierre, peintures de sols industriels soumis à de lourdes charges mécaniques, revêtements en résine époxy, revêtements en ciment époxy, résines polyuréthane sur sols et murs, ciment et microciment à porosité élevée/faible.

Caractéristiques

Rapport de catalyses	2/1
Couleur	transparent
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	rouleau 4-6 mm
Dilution éventuelle	DILUENTE DMC 50
Résistances chimico-physiques	excellent
Possibilité de ponçage	24 h
Possibilité de revernir sans ponçage	après 24 h et au plus tard 36 h
Quantité nécessaire	environ 150 g/m ²
Pot-Life	3/4 h ⁽¹⁾
Brillance/Opacité	OP: < 10 gloss; LD: 90 gloss ⁽²⁾
Stabilité au stockage	6 mois ⁽³⁾
Conditionnement	15 kg (10+5) - 7,5 kg (5+2,5)
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNE

1 à 20°C et 65% de H.R.

2 sur pellicule humide de 90µ durci à 20°C et 65% H.R. pendant 7 jours.

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation.

La surface doit être parfaitement durcie, structurellement saine, sèche, propre et exempte de graisse et de cires.

En cas de sols anciens ou déjà traités, rincer soigneusement la surface avec VELUREX DEWACHS (voir fiche technique).

En cas de sous-sols sains catalyser DUROLACK MC EXTRA 50 ALIFATICA dans un rapport de 2/1 et remuer jusqu'à homogénéisation complète, puis laisser reposer pendant 10 minutes. Toute dilution du produit catalysé (jusqu'à un maximum de 20%) avec DILUENTE DMC 50.

Procéder à l'application de DUROLACK MC 50 EXTRA ALIFATICA pur ou dilué si nécessaire en suivant les quantités indiquées ci-dessus, à l'aide d'un rouleau de 6 mm.

Il est possible, 24 heures après l'application, (ponçage précédent avec 220 grains de papier) d'appliquer une deuxième couche de DUROLACK MC 50 EXTRA ALIFATICA.

Si le sous-plancher est poreux ou poussiéreux, appliquer une couche de DUROLACK MC 50 EXTRA ALIFATICA diluée avec 10-20% de DILUENTE DMC 50.

Évitez l'application de DUROLACK MC 50 EXTRA ALIFATICA pendant les heures les plus chaudes de la journée, lorsque les conditions météorologiques ne sont pas favorables et sur les sous-sols avec une humidité de montée constante.

L'entretien des surfaces traitées avec DUROLACK MC 50 EXTRA ALIFATICA doit être effectué avec la gamme de produits VELUREX (voir fiches techniques).

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Web link

Il faut être sûre d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:

http://www.chimiver.com/tds/FR_DUROLACK_MC_50_EXTRA_ALIFATICA.pdf