

ECOPRIME 2K SPORT

Fond acrylique-polyuréthane bi-composant à l'eau pour sols sportifs



Description

ECOPRIME 2K SPORT est un fond à l'eau, bicomposant, indiqué comme première couche dans les cycles de vernissage complètement à l'eau pour parquets sportifs. Grâce à son résidu sec très élevé, il se caractérise par un excellent pouvoir couvrant, qui lui permet de remplir les pores du bois avec une seule couche, même sur les bois difficiles (ex. afrormosia). Il possède en outre une bonne ponçabilité à la machine.

Caractéristiques

Rapport de catalyses	10/1
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	rouleau microfibre de 8 mm / queue de morue
Dilution éventuelle	DILUENTE DR H2O
Quantité nécessaire	80-120 g/m ²
Hors poussières	45' ⁽¹⁾
Hors empreinte	1 h 30' ⁽¹⁾
Pot-Life	1 h 30' ⁽¹⁾
Possibilité de ponçage	12-24 h ⁽¹⁾
Oxydation du bois	excellente
Remplissage du pore	excellente
Stabilité au stockage	1 an ⁽²⁾
Conditionnement	5,5 L (5 + 0,5)
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNH 40 (quand le produit est encore frais)

1 à 20°C et 65% de H.R.

2 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Mode d'emploi

Bien agiter avant emploi.

On applique ECOPRIME 2K SPORT, catalysé dans le rapport indiqué et soigneusement mélangé de façon homogène, s'applique sur parquet préalablement mastiqué, poncé avec du papier à grain 120/150 et soigneusement aspirés.

Quand la pellicule s'est durcie, la surface traitée est légèrement brillante car le fond ECOPRIME 2K SPORT est très couvrant. Après 24 heures il est possible, après polissage au papier de verre ou à la grille grain 220, d'appliquer la couche de finition comme ECOSTAR 2K SPORT (consulter la fiche technique avant l'utilisation).

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.