

# ECOWOOD 2K HV INDUSTRY

**Laque polyuréthane à base d'eau à deux composants avec finition naturelle anti-reflet pour sols en bois**



## Description

ECOWOOD 2K HV INDUSTRY est une laque d'eau polyuréthane à deux composants à usage industriel avec un effet naturel, adaptée à une application par revêtement. L'utilisation de résines spéciales donne au sol un effet extrêmement opaque, antireflet et naturel. Grâce à sa formulation particulière, ECOWOOD 2K HV INDUSTRY convient à la peinture d'essences sombres. ECOWOOD 2K HV INDUSTRY se caractérise par une résistance élevée aux mouvements et à l'usure des piétons.

## Caractéristiques

Rapport de catalyses	10/1
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	rouleau applicateur
Dilution éventuelle	DILUENTE DR H2O
Quantité nécessaire	70-80 g/m <sup>2</sup>
Hors poussières	30' <sup>(1)</sup>
Hors empreinte	2 h <sup>(1)</sup>
Pot-Life	2 h <sup>(1)</sup>
Possibilité de ponçage	16 h <sup>(1)</sup>
Possibilité de revernir sans ponçage	4 - 12 h <sup>(1)</sup>
Brillance/Opacité	3-5 gloss <sup>(2)</sup>
Résistances chimico-physiques	excellent
Couverture	bon
Oxydation du bois	absent
Stabilité au stockage	1 an <sup>(3)</sup>
Conditionnement	27,5 L (25-2,5)
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNH 40 (quand le produit est encore frais)

1 à 20°C et 65% de H.R.

2 sur pellicule humide de 90µ durci à 20°C et 65% H.R. pendant 7 jours.

3 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

## Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation.

ECOWOOD 2K HV INDUSTRY mélangé dans le rapport indiqué est appliqué au moyen de machines de type épandeur à rouleaux. Appliquer 70-80 g/m<sup>2</sup> de ECOWOOD 2K INDUSTRY sur le bois préalablement poncé et après 12-24 heures, après le ponçage, procéder à l'application de la deuxième couche. L'entretien ordinaire et/ou extraordinaire des sols traités avec ECOWOOD 2K HV INDUSTRY doit être effectué avec les produits de la ligne VELUREX (voir les fiches techniques correspondantes).

## Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Ces informations sont données à partir de notre meilleure connaissance technique et expérience d'application. Elles sont de caractère général et ne peuvent en aucun cas engager notre société. chaque cas spécifique devra être soumis à un test pratique de la part de qui s'en sert. il devra s'assumer la responsabilité des résultats finaux de son travail.