

# ECOWOOD 2K INDUSTRY

**Laque polyuréthane à base d'eau à deux composants avec finition naturelle anti-reflet pour sols en bois**



## Description

ECOWOOD 2K INDUSTRY est une laque polyuréthane à base d'eau à deux composants avec effet bois naturel. L'utilisation de résines spéciales donne au revêtement de sol un effet extrêmement mat, naturel et anti-reflet. Grâce à sa formulation spéciale, ECOWOOD 2K INDUSTRY convient également au revêtement des bois sombres. ECOWOOD 2K INDUSTRY possède également d'excellentes caractéristiques chimiques et physiques et convient aux sols à circulation dense.

## Caractéristiques

Rapport de catalyses	10/1
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	vaporisateur / encolleuse à rideau
Dilution éventuelle	DILUENTE DR H2O
Quantité nécessaire	70-80 g/m <sup>2</sup>
Hors poussières	30' <sup>(1)</sup>
Hors empreinte	2 h <sup>(1)</sup>
Pot-Life	2 h <sup>(1)</sup>
Possibilité de ponçage	16 h <sup>(1)</sup>
Possibilité de revernir sans ponçage	4 - 12 h <sup>(1)</sup>
Brillance/Opacité	3-5 gloss <sup>(2)</sup>
Résistances chimico-physiques	excellent
Couverture	bon
Oxydation du bois	absent
Stabilité au stockage	1 an <sup>(3)</sup>
Conditionnement	27,5 L (25-2,5)
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNH 40 (quand le produit est encore frais)

1 à 20°C et 65% de H.R.

2 sur pellicule humide de 90µ durci à 20°C et 65% H.R. pendant 7 jours.

3 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

## Mode d'emploi

bien agiter avant utilisation.

ECOWOOD 2K INDUSTRY, catalysé avec ECOWOOD 2K INDUSTRY Comp. B selon le rapport indiqué, doit être appliqué par des machines de pulvérisation manuelles ou mécaniques et par un vernisseur à rideau.

Appliquer 70-80 g/m<sup>2</sup> de ECOWOOD 2K INDUSTRY sur les bois préalablement poncés et après 12-24 heures, le ponçage précédent, appliquer une deuxième couche de laque.

L'entretien des parquets traités avec ECOWOOD 2K INDUSTRY se fait avec la gamme de produits VELUREX (voir fiches techniques).

## Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.