

ECØ V

Vernis polyuréthane ignifuge monocomposant à l'eau pour sols en bois (à teneur réduite en composés organiques volatils - COV)



Description

ECØ V est une vernis monocomposante ignifuge à l'eau à teneur réduite en composés organiques volatils pour bois. ECØ V a une résistance élevée à l'abrasion et à un trafic intense. CERTIFIÉ EC1 PLUS.

ECØ V peut contribuer à la réalisation du QI CREDIT 4.1 selon les paramètres du GEV du 03 mars 2009, car il répond au protocole de certification LEED (Leadership in Conception énergétique et environnementale).

Le produit est certifié ECOLABEL (www.ecolabel.eu): marque européenne de qualité écologique qui confirme l'engagement envers l'environnement. Produit adapté au revêtement des sols qui doivent obtenir la classe de réaction au feu Cfl-s1 conformément à la norme EN 13501-1. ECØ V répond aux exigences de protection contre l'incendie de la directive européenne sur les équipements marins 2014/90/UE (certification IMO-MED). Avertissements pour les applications navales : voir les notes sur le certificat CSI n° MED/0497/1206.

Caractéristiques

Rapport de catalyses	monocomposé
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	rouleau microfibre de 8 mm / brosse
Dilution éventuelle	eau
Quantité nécessaire	80-100 g/m ² - CFS1 et IMO-MED 130 g/m ²
Hors poussières	40' ⁽¹⁾
Hors empreinte	2 h ⁽¹⁾
Possibilité de ponçage	12-24 h ⁽¹⁾
Possibilité de revernir sans ponçage	2-4 h ⁽¹⁾
Brillance/Opacité	OP: 30 gloss ⁽²⁾
Résistances chimico-physiques	bonnes
Couverture	excellentes
Oxydation du bois	ligera
Stabilité au stockage	1 an ⁽³⁾
Conditionnement	5 L
Nettoyage des outillages	eau

1 à 20°C et 65% de H.R.

2 sur pellicule humide de 90µ durci à 20°C et 65% H.R. pendant 7 jours.

3 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Mode d'emploi

Bien agiter avant emploi.

ECØ V est un vernis prêt à l'emploi et doit être appliqué sur le sol en bois préalablement mastiqué, poncé avec papier 180 et soigneusement passé à l'aspirateur. Il est possible 2-4 heures après l'application (dans ce cas sans poncer) ou après 24 heures

(dans ce cas poncer avec du papier ou toile à grain 220/320) d'appliquer la deuxième couche de ECØ V. Si l'on veut appliquer une troisième couche de ECØ V, celle-ci doit se faire en suivant les temps indiqués ci-dessus. Il reste cependant conseillé de poncer après chaque couche si l'on veut obtenir un aspect de la surface plus uniforme et plus "doux au toucher".

L'entretien des parquets traités avec ECØ V doit être fait avec produits à base d'eau à PH neutre.

N.B. CFS1 CERTIFIÉ selon EN 13501-1 et IMO-MED avec une couverture de 130 g/m².

Éléments d'étiquetage

- Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Web link

Il faut être sûr d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:

http://www.chimiver.com/tds/FR_ECØ_V.pdf