

ECO WHITE

Apprêt polyuréthane monocomposant à base d'eau pour un effet "blanchi" pour parquet



Description

ECO WHITE est un apprêt polyuréthane monocomposant à base d'eau qui donne au parquet un effet "blanchi". Grâce au résidu sec élevé, il se caractérise par un très bon pouvoir couvrant, qui permet de remplir les pores du bois avec une seule couche. Le degré de blancheur est fonction du nombre de couches appliquées. En outre ECO WHITE réduit considérablement le jaunissement de la surface ligneuse tout en gardant l'effet blanchi inchangé dans le temps. **N.B.** L'effet final d'ECO WHITE, est étroitement lié aux essences de bois sur lesquelles il est appliqué, en outre, la même essence ligneuse pourrait contenir différentes quantités de tanins et d'autres substances présentes dans la nature, qui affectent la couleur finale. Pour obtenir un look spécifique, un test préliminaire est recommandé.

Caractéristiques

Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	rouleau microfibre de 8 mm / brosse
Dilution éventuelle	DILUENTE DR H20
Quantité nécessaire	80 - 100 g/m ²
Hors poussières	30' ⁽¹⁾
Hors empreinte	2 h ⁽¹⁾
Pot-Life	2 h ⁽¹⁾
Possibilité de ponçage	16 h ⁽¹⁾
Possibilité de revernir sans ponçage	4 - 12 h ⁽¹⁾
Brillance/Opacité	3-5 gloss ⁽²⁾
Résistances chimico-physiques	excellent
Couverture	bon
Oxydation du bois	absent
Stabilité au stockage	1 an ⁽³⁾
Conditionnement	5L
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNH 40 (quand le produit est encore frais)

1 à 20°C et 65% de H.R.

2 sur pellicule humide de 90µ durci à 20°C et 65% H.R. pendant 7 jours.

3 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation. ECO WHITE est appliqué sur un plancher en bois poncé rempli avec du papier abrasif 120 ou 150 grains et soigneusement aspiré.

Appliquer la première couche d'ECO WHITE à l'aide d'un rouleau microfibre de 8 mm, en suivant le grain du bois si possible. Après 2/3 heures d'application de la première couche, il est possible de poncer légèrement la surface avec un grain de papier 320 et d'appliquer la deuxième couche d'ECO WHITE si vous souhaitez obtenir un effet "blanchi" plus intense.

Afin d'éviter les problèmes de mouillage, la couche suivante doit être faite (après ponçage avec un grain de papier 320) en utilisant des finitions de deux paquets tels que ECOSTAR 2K, ECOWOOD 2K ou ECOTRAFFIK 2K. Pour optimiser l'effet "white washed", fermez le cycle avec une ou deux couches d'ECOSTAR 2K Natural.

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Web link

Il faut être sûr d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:

http://www.chimiver.com/tds/FR_ECO_WHITE.pdf