

FINITURA ACR-00 GN

Vernis acrylique à base de solvant à deux composants pour sols en bois



Description

FINITURA ACR-00 GN est une peinture acrylique à base de solvant à deux composants. FINITURA ACR-00 GN, en raison de ses caractéristiques chimiques et physiques, lorsqu'il est utilisé comme apprêt / finition, donne au sol traité un effet naturel agréable.

Caractéristiques

Rapport de catalyses	10% INDURITORE ACR-00
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	vaporisateur / encolleuse à rideau
Dilution éventuelle	DILUENTE DMC 250
Quantité nécessaire	100-120 g/m ²
Hors poussières	10' ⁽¹⁾
Hors empreinte	10' ⁽¹⁾
Pot-Life	7 h ⁽¹⁾
Possibilité de ponçage	24 h ⁽¹⁾
Brillance/Opacité	3 Gloss ⁽²⁾
Résistances chimico-physiques	bon
Couverture	bonne
Stabilité au stockage	1 an ⁽³⁾
Conditionnement	11 L (10 + 1) , 27,5 L (25 + 2,5)
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNE

1 à 20°C et 65% de H.R.
2 sur pellicule humide de 90µ durci à 20°C et 65% H.R. pendant 7 jours.
3 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation.

FINITURA ACR-00 GN doit être catalysé à 10% avec INDURITORE ACR-00 et finalement dilué avec DILUENTE DMC 250.

CYCLE DES EFFETS NATURELS :

- * FINITURA ACR-00 GN
- * Attendre 12-24 h, puis poncer à l'aide de papier abrasif 320 grains
- * FINITURA ACR-00 GN

CYCLE D'EFFET NATUREL AVEC HAUTE RÉSISTANCE AU TRAFIC

- * FINITURA ACR-00 GN
- * attendre de 4 à 8 h
- * FINITURA ACR-00 GN
- * Attendre 12-24h, puis poncer à l'aide de papier abrasif 320 grains
- * FINITURA ACR-771 G05 (voir fiches techniques)

ENTRETIEN:

L'entretien ordinaire et / ou extraordinaire des sols traités avec FINITURA ACR-00 GN doit être effectué avec les produits de la ligne VELUREX (voir fiches techniques).

Précautions

FINITURA ACR-00 GN doit être utilisé uniquement sur les bois de chêne et/ou les bois légers. Vous pouvez utiliser FINITURA ACR-00 GN sur les réactifs. Effectuez toujours des tests préliminaires.

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.