

FINITURA ACR M30

Laque acrylique à deux composants pour sols en bois à fort trafic



Description

FINITURA ACR M30 est une laque acrylique à deux composants dont les principales caractéristiques sont la très haute résistance à l'abrasion et la haute résistance au trafic.

Caractéristiques

Rapport de catalyses	10% INDURITORE ACR M30
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	vaporisateur / encolleuse à rideau
Dilution éventuelle	DILUENTE DMC 50
Quantité nécessaire	100 g/m ²
Hors poussières	30' ⁽¹⁾
Hors empreinte	2 h ⁽¹⁾
Pot-Life	3-4 h ⁽¹⁾
Possibilité de ponçage	24 h ⁽¹⁾
Brillance/Opacité	5 - 10 Gloss ⁽²⁾
Résistances chimico-physiques	bon ⁽²⁾
Couverture	bon
Stabilité au stockage	1 an ⁽³⁾
Conditionnement	27,5 KG (25 + 2,5)
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNE

- 1 à 20°C et 65% de H.R.
- 2 sur pellicule humide de 90µ durci à 20°C et 65% H.R. pendant 7 jours.
- 3 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation.

FINITURA ACR M30 mélangé avec INDURITORE ACR M30 et dilué à 25 % avec DILUENTE DMC 50, est utilisé dans le cycle de vernissage à fort trafic suivant :

- * FINITURA ACR M30
- * Attendre 12h, puis poncer avec du papier abrasif 180/220 grain
- * FINITURA ACR M30

L'entretien des parquets traités avec FINITURA ACR M30 se fait avec la gamme de produits VELUREX (voir fiches techniques).

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.