

# FINITURA DC SV 0024

**Laque solvant acrylique à deux composants, avec technologie à double polymérisation, pour sols en bois.**



## Description

FINITURA DC SV 0024 est un vernis solvant acrylique à deux composants, avec double réticulation (UV + Induritore DC 0018). Adapté aux applications industrielles, par pulvérisation ou par enduction rideau, il permet d'obtenir un effet naturel.

## Caractéristiques

Rapport de catalyses	5% INDURITORE DC 0018
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	encolleuse à rideau / vaporisateur
Dilution éventuelle	DILUENTE per VERNICI UV
Quantité nécessaire	60-100 g/m <sup>2</sup>
Pot-Life	3-4 h <sup>(1)</sup>
Possibilité de ponçage	immédiatement après les lampes UV <sup>(1)</sup>
Brillance/Opacité	5 - 10 Gloss <sup>(2)</sup>
Résistances chimico-physiques	bon <sup>(2)</sup>
Stabilité au stockage	1 an <sup>(3)</sup>
Conditionnement	22,5 L (20 + 2,5)
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNE

1 à 20°C et 65% de H.R.

2 sur pellicule humide de 90µ durci à 20°C et 65% H.R. pendant 7 jours.

3 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

## Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation.

FINITURA DC SV 0024, mélangé avec INDURITORE DC 0018 et dilué à 30 % avec DILUENTE PER VERNICI UV, est recommandé comme couche finale dans le cycle de peinture suivant :

- \* FONDO DC SV 0011 (voir la fiche technique relative)
- \* Flash off env. 10' 35/40°C
- \* lampes UV
- \* Poncer avec du papier de verre 220/320
- \* FINITURA DC SV 0024
- \* Flash off env. 10' 35/40°C
- \* lampes UV

Comme alternative à FONDO DC SV 0011, vous pouvez donner deux couches de FINITURA DC SV 0024.

L'entretien ordinaire et/ou extraordinaire des sols traités avec FINITURA DC SV 0024 doit être effectué avec les produits de la ligne VELUREX (voir les fiches techniques correspondantes).

## Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.