

FINITURA UV R78

Laque UV à base de résines acryliques spéciales



Description

Produit photoactivé monocomposant à base de résines acryliques spéciales, utilisé comme couche de finition appliquée par enduseur à rouleaux pour le vernissage de parquets, meubles, portes et panneaux. Il se caractérise par une excellente dureté, dilatation thermique, uniformité et flexibilité.

Caractéristiques

Préparation	photoactivé
Dilution éventuelle	DILUENTE MONOMERICO
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Viscosité	26" - 30" coupe Ford 6
Application	laminoin à une tête / laminoin à deux têtes / rouleau gravé
Quantité nécessaire	7-15 g/m ²
Flash-Off	n.a.
Durcissement	2/3 lampes au mercure 80 W cm ²
Brillance/Opacité	10 gloss - 50 gloss
Résidu sec	99%
Poids spécifique	1,05 Kg/L
Résistances chimico-physiques	excellent
Stabilité au stockage	1 an ⁽¹⁾
Conditionnement	25 KG
Nettoyage de machines industrielles	DILUENTE ACETONE

1 dans des contenants scellés d'origine à des températures comprises entre +10 °C et +25 °C

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation.

FINITURA UV R78 est une couche de finition UV adaptée à une application par machine à rouleaux tels que le laser pour bébé et à rouleaux. FINITURA UV R78 est généralement appliqué sur des planchers en bois préalablement traités avec des apprêts apposite. L'entretien régulier et intense des planchers en bois traités avec FINITURA UV R78 doit être effectué avec un produit approprié de la gamme VELUREX.

Éléments d'étiquetage

- Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.