

# FINITURA UV R79

UV apprêt-Finition à base de résines acryliques spéciales



## Description

Produit photoactivé monocomposant à base de résines acryliques spéciales, utilisé en 2-3 couches pour le vernissage de parquets, meubles, portes et panneaux. Il se caractérise par une excellente dureté, une dilatation thermique et une uniformité de brillance.

## Caractéristiques

Préparation	photoamorcée
Dilution éventuelle	DILUENTE MONOMERICO
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Viscosité	40" - 50" Ford Cup 6
Application	machine à rouleaux / machine à double rouleau / rouleau gravé
Quantité nécessaire	7-15 g/m <sup>2</sup>
Flash-Off	n.a.
Durcissement	2/3 lampes au mercure 80 W cm <sup>2</sup>
Brillance/Opacité	5 gloss
Résidu sec	99%
Résistances chimico-physiques	excellent
Stabilité au stockage	1 an <sup>(1)</sup>
Conditionnement	25 KG
Nettoyage de machines industrielles	DILUENTE ACETONE

1 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

## Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation.

FINITURA UV R79 est un finisseur UV adapté pour une application par machine à rouleaux tels que le laser bébé et rouleau. FINITURA UV R79 est utilisé, comme apprêt-finition, en cycles de 2 ou 3 couches pour obtenir un effet super opaque. L'entretien régulier et intense des sols en bois traités avec FINITURA UV R79 doit être effectué avec la ligne de produits VELUREX (voir fiche technique).

## Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.