Chimiver®
"Your floors partner"

Fiche Technique

Code Prod.: FOAC002A | Rev.: 29-07-2025 | Ver: 3.3

FONDO ACR-276

Fond acrylique bicomposant à séchage rapide non jaunissant

Description

FONDO ACR-276 est un fond aliphatique bicomposant à séchage rapide, facile à poncer et capable de donner au bois traité un effet naturel et peu oxydé, évitant ainsi l'effet mouillé typique des produits à base de solvant et conférant à la pièce traitée un aspect visuel plat-naturel-non verni.

Caractéristiques

Rapport de catalyses	10% INDURITORE ACR-76
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	pulvérisation / voile
Dilution éventuelle	DILUENTE DMC 50
Quantité nécessaire	100-120 g/m²
Hors poussières	30' *(1)*
Hors empreinte	2 h *(1)*
Pot-Life	3-4 h *(1)*
Possibilité de ponçage	24 h *(1)*
Possibilité de revernir sans ponçage	n.a.
Oxydation du bois	n.a.
Remplissage du pore	bon
Stabilité au stockage	1 an *(2)*
Conditionnement	25 L (20+5) - 12,5 L (10+2,5)
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNE

1 *à 20°C et 65% de H.R.*
2 *emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C*

Mode d'emploi

Bien agiter avant usage.

FONDO ACR-276, catalysé avec INDURITORE ACR-10 dans le rapport indiqué et dilué à 25 % avec DILUENTE DMC 50, s'applique directement sur bois ou sur bois préalablement teint ou coloré. L'application de la couche de finition doit être précédée d'un ponçage avec un papier abrasif grain 280/320.

Remarque :

Vérifier l'adhérence et les temps de séchage pour les cycles de vernissage sur bois préalablement teint.

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Ces informations sont donneès à partir de notre meilleure conaissance techique et experiénce d'application. Elles sont de carachtère génèral et ne peuvent en aucun cas engager notre sociétè. chaque cas spéfifique devra etre soumis à un test pratique de la parte di qui s'en sert. il devra s'assumer la rèsponsabilité des rèsultats finaux de son travail.

CHIMIVER PANSERI S.p.A. | Via Bergamo, 1401 | 24030 Pontida (BG) | ITALY | Tel: +39 035 795031 | Fax: +39 035 795556 | chimiver.com | info@chimiver.com
All rights reserved. Any reproduction is forbidden without authorization.