

FONDO DC SV 0011

Apprêt acrylique à deux composants à base de solvant, avec technologie à double polymérisation, pour sols en bois.



Description

FONDO DC SV 0011 est un apprêt acrylique bi-composant à base de solvant, avec double réticulation (UV + Induritore DC 0018), adapté aux applications industrielles, en pulvérisation ou en rideau.

Caractéristiques

Préparation	5% INDURITORE DC 0018
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	encolleuse à rideau / vaporisateur
Dilution éventuelle	DILUENTE per VERNICI UV
Quantité nécessaire	60 - 100 g/m ²
Pot-Life	3-4 h
Possibilité de ponçage	Immédiatement après les lampes UV
Résistances chimico-physiques	bon
Stabilité au stockage	1 an ⁽¹⁾
Conditionnement	22,5 L (20 + 2,5)
Nettoyage de machines industrielles	DILUENTE DNE

1 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation.

FONDO DC SV 0011, durci avec INDURITORE DC 0018 et dilué à 30 % avec DILUENTE PER VERNICI UV, est recommandé comme première couche dans le cycle suivant:

- * FONDO DC SV 0011
- * Flash off env. 10' 35/40°C
- * lampes UV
- * Sable avec papier de verre 220/320 grain
- * FINITURA DC SV 0024 (voir fiche technique relative)
- * Flash off env. 10' 35/40°C
- * lampes UV

Remarque : après durcissement, deux couches de FINITURA DC SV 0024 peuvent être appliquées.

Éléments d'étiquetage

- Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.