

FONDO UV SV 113

Fond à base de solvant à réticulation UV

Description

FONDO UV SV 113 est un fond à base de solvant à réticulation UV, adapté aux applications industrielles au moyen d'installations de pulvérisation ou de rideau.

Caractéristiques

Rapport de catalyses	monocomposant
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	encolleuse à rideau / vaporisateur
Dilution éventuelle	DILUENTE per VERNICI UV
Quantité nécessaire	80-100 g/m ²
Flash-Off	10 pi dans un tunnel d'air chaud à 35-40 °C
Possibilité de ponçage	immédiatement après les lampes UV ⁽¹⁾
Résistances chimico-physiques	bon ⁽²⁾
Stabilité au stockage	1 an ⁽³⁾
Conditionnement	20 L
Nettoyage de machines industrielles	DILUENTE ACETONE

1 à 20°C et 65% de H.R.

2 sur pellicule humide de 90µ durci à 20°C et 65% H.R. pendant 7 jours.

3 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Mode d'emploi

FONDO UV SV 113 est un fond à base de solvant indiqué pour l'application avec des rideaux et/ou des systèmes de pulvérisation manuels ou automatiques. Le produit est réticulable à l'aide de lampes UV haute pression après le temps de flash-off indiqué. FONDO UV SV 113 peut être appliqué sur bois brut, surfaces teintées ou traitées avec des réactifs. La couche de finition doit être appliquée uniquement après ponçage du fond.

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.