

LIOS BIOIL Natural HV

Traitement naturel des huiles pour applications industrielles

Description

LIOS BIOIL Natural HV est un traitement d'huile naturel particulièrement adapté aux applications industrielles de pulvérisation et de rouleau.

Caractéristiques

Application	Enduseur à rouleaux / brosses
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Viscosité	130-140" Ford 2
Dilution éventuelle	DILUENTE LIOS SOLV
Séchage superficiel	12-24 h ⁽¹⁾
Séchage total	21 jours ⁽¹⁾
Quantité nécessaire	10-20 gr/m ² (en fonction de la porosité du bois)
Stabilité au stockage	1 an ⁽²⁾
Conditionnement	25 L
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNE (produit frais)

1 à 20°C et 65% de H.R.

2 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +30°C

Mode d'emploi

bien agiter avant utilisation.

Appliquer LIOS BIOIL Natural HV à l'aide de pinceaux ou de feutres pour mieux uniformiser les surfaces à traiter.

Si nécessaire, répétez un second traitement avec LIOS BIOIL Natural HV après environ 24 heures de séchage à température ambiante.

Le traitement de finition de LIOS BIOIL Natural HV peut être complété avec LIOS BALM FISSATIVO HV, OIL WOOD TRAFFIK a SPALMA (voir les fiches techniques associées).

Précautions

Chiffons, éponges, tampons utilisés pour l'application (même la poussière de ponçage), doivent être trempés immédiatement après usage afin d'éviter le risque d'auto-inflammation.

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.