

Fiche Technique

Code Prod.: EPRI120A | Rev.: 08-09-2026 | Ver: 3.7

PRIME HS 120

Fond acrylique-polyuréthane bi-composant à l'eau pour sols en bois



Description

PRIME HS 120 est un fond à l'eau, bicomposant (5:1), indiqué comme première couche dans les cycles de vernissage complètement à l'eau, sur les parquets et les produits en bois. Grâce à son résidu sec très élevé, il se caractérise par un excellent pouvoir couvrant, qui lui permet de remplir les pores du bois avec une seule couche, même sur les bois difficiles (ex. afrormosia). Il possède en outre une bonne ponçabilité à la machine.

Caractéristiques

Rapport de catalyses	5/1
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	rouleau microfibre de 8 mm / queue de morue
Dilution éventuelle	DILUENTE DR H2O
Quantité nécessaire	80-120 g/m²
Hors poussières	45' ⁽¹⁾
Hors empreinte	1 h 30' ⁽¹⁾
Pot-Life	1 h 30' ⁽¹⁾
Possibilité de ponçage	12-24 h ⁽¹⁾
Oxydation du bois	bonne
Remplissage du pore	assez bon
Stabilité au stockage	1 an ⁽²⁾
Conditionnement	6 L (5+1)
Nettoyage des outillages	DILUENTE DNH 40 (quand le produit est encore frais)

1 à 20°C et 65% de H.R.

2 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation.

PRIME HS 120, catalysé selon le rapport indiqué et soigneusement mélangé jusqu'à obtention d'un mélange homogène, doit être appliqué sur le sol en bois préalablement mastiqué, poncé avec un papier abrasif de grain 120 ou 150 et aspiré. Dans des conditions de travail critiques, il est recommandé d'ajouter 5-10% de DILUENTE DR H2O (voir la fiche technique correspondante).

Une fois le film durci, la surface traitée présentera un aspect légèrement brillant en raison du fort pouvoir garnissant du fond PRIME HS 120. Après 24 heures, après ponçage avec un papier abrasif ou une grille abrasive de grain 220, il est possible d'appliquer une couche de finition bicomposante telle que STAR 2K, WOOD 2K ou TRAFFIK 2K (voir les fiches techniques correspondantes).

Éléments d'étiquetage

Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Web link

Il faut être sûre d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:



http://www.chimiver.com/tds/FR_PRIME_HS_120.pdf

Ces informations sont données à partir de notre meilleure connaissance technique et expérience d'application. Elles sont de caractère général et ne peuvent en aucun cas engager notre société. chaque cas spécifique devra être soumis à un test pratique de la part de qui s'en sert. il devra s'assumer la responsabilité des résultats finaux de son travail.