

PRYMAREN

Primaire acrylique monocomposant à base d'eau pour microciments



Description

PRYMAREN est un apprêt acrylique monocomposant isolant à base d'eau avec des résines non jaunissantes adaptées à l'application de la gamme de produits ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in resina (10-2). Sa formulation spéciale améliore l'adhérence de la laque à base d'eau sur les microciments et le support minéral augmentant la résistance à l'eau et aux surfaces alcalines. Les propriétés anti-jaunissement et de durcissement élevé recommandent l'application de PRYMAREN sur un microciment clair ou foncé.

Caractéristiques

Rapport de catalyses	monocomposé
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	rouleau microfibre de 8 mm / brosse
Dilution éventuelle	10-20% eau
Quantité nécessaire	70-80 g/m ²
Possibilité de revernir sans ponçage	2-3 h ⁽¹⁾
Séchage total	12-24 h ⁽¹⁾
PoL-Life	n.a.
Stabilité au stockage	1 an ⁽²⁾
Conditionnement	5 Kg
Nettoyage des outillages	eau (avec produit frais)
1	à 20°C et 65% de H.R.
2	emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Mode d'emploi

Bien agiter avant utilisation.

La surface doit être parfaitement durcie, structurellement saine, sèche, propre et exempte de graisse et de cires.

Dans le cas de sols anciens ou déjà traités, nettoyez soigneusement la surface avec VELUREX Dewachs (voir fiche technique).

Il est conseillé de planifier le travail afin d'appliquer chaque couche des produits dans un délai maximum de 8 heures.

Microcements très absorbants.

Appliquer PRYMAREN dilué avec 20% d'eau, après environ 2 heures et une sécheresse complète, appliquer une deuxième couche de produit sans dilution.

Procéder à l'application ultérieure de ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in resina (10-2) (voir fiche technique) après 2-3 heures dans les 8 heures suivant la dernière application.

Microciments peu absorbants.

Appliquer une couche de PRYMAREN diluée avec 10% d'eau.

Après 2-3 heures dans les 8 heures, procéder à l'application ultérieure de ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in resina (10-2) (voir fiche technique).

promoteur d'adhésion.

Il est possible d'appliquer PRYMAREN entre les couches de microcements.

À noter:

Suivre les instructions du producteur de microciment.

Attendre le vieillissement complet du microciment avant l'application de PRYMAREN, il est conseillé de planifier le travail sans attendre plus de 8 heures entre chaque application, sinon il est nécessaire de poncer la première couche de PRYMAREN, déjà appliqué, avant l'application de la deuxième couche.

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Web link

Il faut être sûre d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:

http://www.chimiver.com/tds/FR_PRYMAREN.pdf