

Fiche Technique

Code Prod.: QUAR000X | Rev.: 18-02-2026 | Ver: 3.0

QUARZO 0,8-1,2

Poudre de quartz de taille 0,8 - 1,2 mm



Description

QUARZO 0,8-1,2 est un sable de quartz séché avec une granulométrie comprise entre 0,8 - 1,2 mm à utiliser comme dépoussiéreur pour les systèmes époxydiques et/ou polyuréthaniques afin de favoriser l'accrochage des affûtages successifs / autonivellants. QUARZO 0,8-1,2 convient comme ajout aux rasages, apprêts ou colles à deux composants pour des applications épaisses.

Caractéristiques

Aspect	liquide incolore
Couleur	gris
Conditionnement	10 Kg
Stabilité au stockage	1 an ⁽¹⁾

1 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C

Mode d'emploi

Traitement anti-poussière

Saupoudrer QUARZO 0,8-1,2 sur le sous-plancher préalablement traité avec un apprêt, lorsqu'il est encore humide. Consommation 4 Kg/m². Après le séchage complet de l'apprêt, retirez le quartz non collé à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur.

Préparation de mortier synthétique

- * Mélanger PRYMER PUB 77 (voir fiche technique) avec QUARZO 0,8-1,2 en utilisant le rapport 1 (PRYMER PUB 77) - 6/7 (QUARZO 0,8-1,2) ;
- * Mélanger PRYMER SF 1105 catalysé (voir fiche technique) avec QUARZO 0,8-1,2 en utilisant 1 (PRYMER SF 1105) - 4 (QUARZO 0,8-1,2) ratio;
- * L'adhésif à deux composants (ADESIVER 501 EP, ADESIVER HERCULES, SIGOL, voir fiche technique) peut être utilisé comme composé de nivellement pour la préparation de mortiers synthétiques. L'adhésif mélangé avec DILUENTE APA (voir TDS relatif pour vérifier le rapport correct) peut être ajouté avec QUARZO 0,8-1,2 jusqu'à l'obtention d'un mortier synthétique. Le rapport de mélange suggéré est : 9:1 (adhésif à deux composants) : 1 (DILUENTE APA) : 10 (QUARZO 0,8-1,2) sont utilisés pour la préparation de mortiers synthétiques.

Avant de procéder au collage, veuillez vous assurer du séchage complet du mortier.

Le séchage complet est atteint après 24-48 heures.

Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

Ces informations sont données à partir de notre meilleure connaissance technique et expérience d'application. Elles sont de caractère général et ne peuvent en aucun cas engager notre société. Chaque cas spécifique devra être soumis à un test pratique de la part de celui qui s'en sert. Il devra s'assumer la responsabilité des résultats finaux de son travail.