

# RASAFUGA PERFETTO

**Produit prêt à l'emploi pour le nivellement des joints sur des substrats préexistants avant la pose de matériaux résilients.**



## Description

RASAFUGA PERFETTO est un produit en dispersion aqueuse à base de résines acryliques, pour le nivellement de substrats préexistants avec la présence de joints, tels que carreaux de céramique, grès cérame, terre cuite, etc. RASAFUGA PERFETTO grâce à sa capacité de remplissage forme une surface lisse, adaptée à la pose de matériaux résilients tels que LVT, SPC, MOQUETTE etc.

## Caractéristiques

Rapport de catalyses	monocomposé
Température d'application	+10°C ÷ +25°C
Application	pistolet pour silicone
Quantité nécessaire	0,2-0,5 Kg/mq (selon la taille et la quantité de joints)
Possibilité de marcher	3 h <sup>(1)</sup>
Couleur	blanc
Stabilité au stockage	1 an <sup>(2)</sup>
Conditionnement	10 Kg
Nettoyage des outillages	eau (avant le durcissement de l'adhésif)

1 à 20°C et 65% de H.R.

2 emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10° et +25°C

## Mode d'emploi

La surface de pose doit être structurellement saine, sèche, propre et exempte de graisse et de cires. Le nettoyage du sol doit être effectué avec VELUREX SGRASSATORE (voir la fiche technique correspondante) afin d'assurer l'élimination complète de toute substance pouvant provoquer le détachement. Appliquer RASAFUGA PERFETTO avec une truelle lisse. L'application doit être effectuée en déplaçant la spatule en diagonale vers les joints, afin d'éviter les accumulations ou les irrégularités sur la surface. La pose ultérieure de matériaux résilients peut être effectuée dans les délais suivants :

- \* installation de matériaux résilients auto-pose avec des clics après 3 heures.
- \* installation de matériaux résilients avec dos adhésif après 4 heures.
- \* Collage de matériaux résilients après 4 heures.

Remarque : Le collage des revêtements de sol résilients peut être effectué au moyen d'adhésifs réactifs tels que ADESIVER 702 ou d'adhésifs collants permanents tels que ADESIVER REMOVE. Il est possible de restaurer la surface à son état d'origine en enlevant le revêtement de sol résilient et en lavant les résidus RASAFUGA PERFETTO à l'eau tiède et en utilisant une spatule ou un abrasif.

## Éléments d'étiquetage

· Pour plus d'informations sur l'utilisation sûre du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité.

## Web link

Il faut être sûr d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:

[http://www.chimiver.com/tds/FR\\_.pdf](http://www.chimiver.com/tds/FR_.pdf)